杜邦 (POM 900P) 中等粘度POM 900P

产品名称	杜邦(POM 900P)中等粘度POM 900P
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	33000.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:900P 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室(注册地 址)
联系电话	18501558126

产品详情

POM中文名称:(聚甲醛聚合物)以下是POM(聚甲醛聚合物)900P|杜邦(DuPont)物性表参数

硬**懲额頑健**单位制测试方法

M 计秤	92
R 计秤	120
机機構整额定值单位制测试方法	3300
拉伸应力 (屈服)	71.0
拉伸应变 (屈服)	12

标称拉伸断裂应变	23
拉伸蠕变模量	
1 hr	2800
1000 hr	1500
弯曲模量	3000
准定 架 能	
-30 ° C	7.0
23 ° C	8.0
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	200

23 ° C 200

悬壁梁缺口冲击强度

-40 ° C 8.0

23 ° C 7.0

热炒新落區 直单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	162
1.8 MPa, 未退火	94.0
维卡软化温度	160
熔融温度1	178
线形热膨胀系数 流动 : 23 到 55 ° C	1.0E-4
流动	1.2E-4
横向	1.2E-4
· 表面 生能 察定 值 单 位 制 测 试 方 法	> 1.0E+15
体积电阻率	1.0E+14
相对电容率	
100 Hz	3.80

3.80

1 MHz

漏电起痕指数	600
热丝引燃 (HWI) (0.750 mm)	8.0
可燃性等率值单位制测试方法	
0.800 mm	НВ
1.50 mm	НВ
极限氧指数	23
物理性能额定值单位制测试方法	1.42
物理性能额定值单位制测试方法 熔流率(熔体流动速率)(190° C/2.16 kg)	1.42 25
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	25
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg)溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg)	25

吸水率

23 ° C, 24 hr, 2.00 mm 1.4 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH 0.30