



]

物理性能	密度		ISO 1183	1.40	
机械性能	拉伸强度		ISO 527-1,-2	61	MPa
	断裂应变		ISO 527-1,-2	30	%
	拉伸弹性模数		ISO 527-1,-2	2600	MPa
	弯曲强度		ISO 178	85	MPa
	弯曲模量		ISO 178	2500	MPa
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA	5.3	KJ/m2
电气性能	体积电阻率		IEC 60093	1 × 10 <sup>13</sup>	.cm
	表面电阻率		IEC 60093	1 × 10 <sup>13</sup>	
热性能	热变形温度		ISO 75-1,-2	95	
	线膨胀系数	-	ISO 11359-2	11	
		-	ISO 11359-2	11	
	阻燃性		UL94	HB	