

# 幼儿园epdm塑胶跑道施工昌冠

产品名称	幼儿园epdm塑胶跑道施工昌冠
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

### 幼儿园EPDM现浇地垫EPDM具体施工工艺

- 1、测划底线 为合理安排摊铺工作量，必须先在此基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。
- 2、基础刷涂 基础验收合格后，为了\*\*基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层\*\*\*胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的颗粒。
- 3、底层摊铺 用黑色橡胶颗粒和\*\*\*胶水按8:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。
- 4、面层摊铺 用EPDM颗粒和\*\*\*胶水按5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。
- 5、标志线的测划 按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。EPDM塑胶跑道施工工

艺说明EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：一、基础底面的要求1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。4、表面必须平坦、\*\*\*排水。5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。二、施工工艺要求1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。3、施工前必须做小样试验注意以下问题a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。4、工前的准备工作（手工）材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。5、施工人员要求（手工）标场跑道施工人员\*\*\*少不得少于八人：备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。7、场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。8、施工注意事项（手工）1) 施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。2) 使用的摊铺工具（俗称耙子）一定要根据要求调节\*\*\*的刻度（实际mm + 1.5-2mm），要均匀。3) 混料搅拌一定要充分均匀。4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5) 修边时一定要整齐。6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话\*\*\*性：\*\*\*耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。epdm现浇地坪,预制式塑

胶跑道施工电话抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

1、EPDM彩色颗粒有多种颜色可选，可设计成五彩缤纷的图案且接缝平

整自然，整体感强。 2、EPDM胶粒又称为三元乙丙胶粒，具有很强的抗紫外线能力，即使在

烈日曝晒下，亦能保持色泽稳定，不会褪色。

3、EPDM面层具有良好的弹性，安全性、舒适性。对提高运动速度及对

运动员的关节有很好的减震保护作用。

4、EPDM面层加入防霉抗菌原料，性能稳固\*\*\*，是\*\*\*环保产品。

5、EPDM面层的厚度为4—13mm，也可以根据所需要的厚度施工，不

同厚度的弹性黑色基础层，可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安全标准，并提高运动的趣味性和多功能性。

6、整体施工，无接缝，表面美观大方，雨季疏水快，保持面层干爽。

7、维护简单，用清水和普通清洁剂即可除去污垢