

# 泰安如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性

产品名称	泰安如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	.00/顿
规格参数	
公司地址	广饶县开发区团结路以东、5号路以南
联系电话	86-05467072677 18766763786

## 产品详情

泰安如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性 联系人 董菲 18706662925 如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性（董菲18706662925）？不发火耐磨地坪材料怎样才能检测出纸来那个的优劣，下面就介绍一下不发生火花（防爆的）建筑地面硬化剂材料及其制品不发火性的试验方法。 A.1

不发火性的定义： A.1.1 当所有材料与金属或石块等坚硬物体发生磨擦、冲击或冲擦等机械作用时，不发生火花（或火星），致使易燃物引起发火或爆炸的危险，即为具有不发火性。 A.2

试验方法 A.2.1 试验前的准备。

材料不发火的鉴定，可采用砂轮来进行。试验的房间应完全黑暗，以便在试验时易于看见火花。

试验用的砂轮直径为150mm，试验时其转速应为600—1000r/min，并在暗室内检查其分离火花的能力。检查砂轮是否合格，可在砂轮旋转时用工具钢、石英岩或含有石英岩的混凝土等能发生火花的试件进行磨擦，磨擦时应加10—20N的压力，如果发生清晰的火花，则该砂轮即认为合格。 A.2.2 粗骨料的试验。从不少于50个试件中选出做不发生火花试验的试件10个。被选出的试件，应是不同表面、不同颜色、不同结晶体、不同硬度的。每个试件重50—250g，准确度达到1g。

试验时也应在完全黑暗的房间内进行。每个试件在砂轮上磨擦时，应加以10—20N的压力，将试件任意部分接触砂轮后，仔细观察试件与砂轮磨擦的地方，有无火花发生。必须在每个试件上磨掉不少于20g后，才能结束试验。在试验中如没有发现任何瞬时的火花，该材料即为合格。 A.2.3 粉状骨

料的试验。粉状骨料除着重试验其制造的原料外，并应将这些细粒材料用胶结料（水泥或沥青）制成块状材料来进行试验，以便于以后发现制品不符合不发火的要求时，能检查原因，同时，也可以减少制品不符合要求的可能性。如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性。 以上是不发火耐磨地坪材料的检

测方法，请按照此方法试验不发火耐磨地坪材料的合格性，想要知道如何检测不发火耐磨地坪材料的合格性，详情就联系斯泰普力小董。联系人 董菲 18706662925 地址 东营广饶经济开发区团结路

更多信息请查看[www.diping360.cn](http://www.diping360.cn) [www.dipingqi360.com](http://www.dipingqi360.com) 本文出处：<http://www.diping360.cn> 2012.8.18