

38支绵羊绒成衣缩绒整理参考

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 38支绵羊绒成衣缩绒整理参考 |
| 公司名称 | 河北省清河县多维康助剂有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河北邢台清河县羊绒制品市场G2座 |
| 联系电话 | 0319-8290130 18931957999 |

产品详情

一. 工艺流程

A. 缩绒——B.清洗——C.柔软处理——D.甩干烘干.

二. 工艺细要

A. 缩绒：

于40 ° C水中加入洗缩剂KJF10A约3-5 (O.W.F),搅动均匀后放入衣物,浸泡10—15分钟,开动洗衣机5—15分钟(视贵厂对绒面大小要求决定时间长短).浴比1:20.

B. 清洗：

根据衣物脏污程度冲水清洗两次,再脱水甩干,待柔软处理.

C. 柔软处理：

在30 ° 水(不需要加温,常温水即可)中先加入柔软剂CS-8024-73约10%(O.W.F),搅动均匀后放入衣物浸泡30分钟,中间翻动几次,以使柔软剂均匀渗透纤维内部,浴比1:16.

D. 甩干烘干：

直接甩干烘干,温度50—80 ° C,蒸汽定型.

三. 注意事项

柔软剂首先要用清水溶解后,再加入浸泡槽中,要适当搅动,使其充分溶解水中.

机器必须保持干净,每柔软处理一槽后,必须做清洁工作.

上述浴比适当增大较为安全,尤其柔软处理更为必要,浴比加大,助剂用量相应增加.