多维康 洗缩剂KJF-20A

产品名称	多维康 洗缩剂KJF-20A
公司名称	河北省清河县多维康助剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北邢台清河县羊绒制品市场G2座
联系电话	0319-8290130 18931957999

产品详情

产品简介

洗缩剂KJF-20A具有多种用途，适用于各种纤维加工中的洗涤、去渍、去脂剂，适合于洗涤器皿、毛、绒及制品，棉、麻、丝的润湿剂，尤其适合山羊毛及山羊绒制品洗涤。

产品特性

●良好的湿润、分散、乳化能力；

●极佳的毛料洗涤效果（特别适用于原毛、绒洗涤、毛线前处理）；

●使用PH范围广；

●特别爱碱性水浴中作用更强；

●环境友好型助剂

应该工艺

1、洗缩剂KJF-20A作为洗涤剂在联合机上洗涤毛线，用量约0.6-1%（o.w.f）三聚磷酸钠1-2g/L,温度50-55°C。

2、洗缩剂KJF-20A在溢流洗羊毛机上洗原毛，用量约5-7%（o.w.f）三聚磷酸钠1-3g/L（单用碳酸钠PH值为8.5-9.5）或三聚及碳酸钠各一半，温度55-60°C。

3、洗缩剂KJF-20A用浸渍法洗羊绒，用量约4-6%（o.w.f）三聚磷酸钠1-2g/L温度50-53°C左右，浸泡一小时，然后清洗。

4、洗缩剂KJF-20A作为羊绒洗缩剂，浴比1:20，用量约3%（o.w.f），温度40-45°C，浸泡20-30min

，中间（翻动）点动缩绒机两次，缩绒时间视绒面大小而定。

5、洗缩剂KJF-20A可用在毛绒织物品染色前的预洗，建议用量2-3%（o.w.f），若水硬顶过大，可加入三聚磷酸钠1-2g/L，若不加助洗剂，其用量为一倍以上。

6、在棉或人造棉等坯布的退浆中，加入洗净KJF-20A 0.6g/L，可加速退浆液对织物的渗透，促使淀粉、蛋白质分解脱落。

7、浸泡法去除机（针）织物油渍，将织物（棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺）放入洗净KJF-20A 10-20g/L，在40-50°C时处理30min,（视油渍轻重决定）然后再放入KJF-20A 0.5-2g/L溶液中洗涤。

注意事项

本洗缩的过程要根据贵公司需要的衣物绒面而定，洗缩过程要多加注意，最理想的用量为对织物重3-5%，洗缩前建议浸泡15-20min。

包装：

10kg 25kg 50kg 125kg 200kg 的塑料包装