

成衣固色整理工艺

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 成衣固色整理工艺 |
| 公司名称 | 河北省清河县多维康助剂有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河北邢台清河县羊绒制品市场G2座 |
| 联系电话 | 0319-8290130 18931957999 |

产品详情

一.工艺流程

A.固色——B.缩绒——C.柔软平滑处理.

二.工艺细要:

A.于60℃水温中加入酸性固色剂DV-6N 3—5%，搅动均匀后放入衣物，时间30分，放水甩干后烘干，待下步整理，浴比1：20。

B.于35℃常温水中加入洗缩剂KJF20A 约2-4%(O.W.F),搅动均匀后放入衣物,浸泡10分钟,开动洗衣机25-35分钟(视贵厂对绒面大小的要求决定时间长短).浴比1:18.放水后冲洗2次甩干,待下步整理.

C在水桶或水池中(35℃常温水)加入柔软剂 CS-82D 6-8%(O.W.F),搅动均匀后放入衣物浸泡30分钟(中间翻动几次).浴比1:16.直接甩干,待烘干整理.

三.注意事项:

(1)按要求操作.

(2)机器必须保持干净.

(3)每一步骤物料必须先溶解搅动均匀后再放入衣物.

(4)可根据手感的要求加入助剂量,选择柔软剂和平滑剂的配比.