

PC 143R 沙创基础（低粘度 HB 抗紫外线 透明PC）

产品名称	PC 143R 沙创基础（低粘度 HB 抗紫外线 透明PC）
公司名称	苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:沙创基础 型号:PC 143R 产地:沙特阿拉伯
公司地址	仕泰隆塑料城
联系电话	13182652796

产品详情

PRODUCT INTRODUCTION 产品介绍

PC沙伯基础143R物性表

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			ASTM D792
--	1.20	g/cm	
--	1.19		
特定体积	0.835	cm/g	ASTM D792
熔流率（熔体流动速率） (300 ° C/1.2 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
吸水率			ASTM D570
24 hr	0.15		
平衡, 23 ° C	0.35		
平衡, 100 ° C	0.58		
室外适用性	f1		UL 746C

机械性能 额定值
抗张强度 3

屈服	62.1
断裂 伸长率 3	65.5 7.0
冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	额定值 800
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	3200
落锤冲击 (23 ° C)	169
拉伸冲击强度 5	546
热性能 载荷下热变形温度	额定值
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	138
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	132