

# 高效清洁环保耐水洗氟素拨水剂PG-320

产品名称	高效清洁环保耐水洗氟素拨水剂PG-320
公司名称	上海沛格工贸有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:PG-320 品牌:PG-320 功能:防水剂
公司地址	青浦区西岑镇莲湖路53号201室
联系电话	02152212378 18916531891

## 产品详情

型号：PG-320

品牌：PG-320

功能：防水剂

应用范围：服装，纺织面料类等

保质期：2年

### 耐洗型氟素拨水剂pg-320

#### 1.introduction/说明

pg-320为水性之氟化物乳液,可应用于所有之天然纤维及合成纤维布料可赋予其优异之拨水性及拨油性纺织物经处理后有极佳之耐久性.pg-320具有优异之耐水洗性能.

#### description/物性

材料说明	物性
外观	白色乳液状
ph值	4-5
离子性	阳离子
密度	1.0-1.05

#### 2.handling and storage/安全与储存

pg-320可与任何比例之水混合

pg-320必须储存于5-40 之范围内

在正常之储存条件下可保存12个月

包装:60kg/桶 ; 120kg/桶

### 3.application/使用

pg-320一般建议以压吸法施工于最后染整热定型处理

#### 布料之预处理

为求最佳之效果布料表面尽可能没有残留之浆料残碱染料等其它物质以避免污染槽液

#### 处理槽液之准备

pg-320建议使用20-50 g/l其添加比率取决于布料之种类与所要求之效果

#### 槽液之调整请注意下列事项

- 1.避免使用硬水
- 2.必须选择合适之热定型树脂及催化剂
- 3.槽液之ph值维持4-4.5
- 4.如欲增加压吸率可选择不再湿润之湿润剂或添加ipa

#### nylon尼龙及尼龙混纺布料

干燥及固化条件150 -180 90~30秒

pg-320	20-40g/l
醋酸60%	1g/l
ipa/不再湿润之湿润剂	0-20g/l

#### 100%polyester聚酯平织或针织布

干燥及固化条件160 -180 90~30秒

pg-320	20-40g/l
醋酸60%	1g/l
ipa/不再湿润之湿润剂	0-20g/l

#### 100%棉布料

干燥及固化条件160 -180 90~30秒

pg-320	30-80g/l
醋酸60%	1g/l
ipa/不再湿润之湿润剂	0-20g/l
三聚氰氨树脂	20-40g/l

催化剂

2-4g/l