

株洲标准塑胶篮球场施工翻新公司(反馈都说好/2023已更新)

产品名称	株洲标准塑胶篮球场施工翻新公司(反馈都说好/2023已更新)
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲标准塑胶篮球场施工翻新公司(反馈都说好!2023已更新)

- 1、所有合成材料面层都依赖于高标准的基础建造，塑胶跑道基础的好坏，直接影响塑胶跑道的质量。有些施工单位在体育场地基础施工过程中偷工减料，如灰土层配料比例失调，达不到三七灰土的要求；有的黄土质地差、砂石多，没有处理就使用；混凝土层使用非正式厂家的产品，有的使用标号低的水泥；中粒式的石屑式沥青混凝土太薄，表面不平；加之压路机吨位小，碾压次数又少，达不到规定的密实度。这样的基础根本保障不了塑胶跑道的使用寿命。
- 2、场地基准标桩点不准确。塑胶跑道修好后，画线不对，比赛的距离不准，对比赛造成很大的影响。产生的原因是施工人员水平差，使用未标定的钢尺或皮尺测量，致使标准场地数据失真。
- 3、塑胶跑道表面不平，没达到各体育项目规则要求的平整度。众所周知，塑胶跑道面层是没有气孔的，因而对倾斜度和水平度要求是很严格的，否则，在低处会出现水塘，塑胶跑道长期积水，会提早老化使用寿命。
- 4、塑胶跑道不按设计要求铺设、厚度不够。如塑胶跑道应厚13mm，而有的只铺10mm左右；三级跳远、撑竿跳高、标枪助跑道和跳高起跳区的厚度应为25mm，而有的没有加厚或只铺18mm左右。篮球、排球场应铺8mm，而有的只铺5~6mm，由于塑胶面层太薄，其柔量较小，产生较小的弹性，运动员比赛时脚对地面的冲击力增加，从而导致伤害的发生。
- 5、塑胶跑道颗粒严重脱离。脱离的原因有二：在铺塑胶过程中，技术不熟练，没有很好的掌握洒颗粒的时机，因为洒颗粒的时机是和当时的气候温度、湿度相关联的，是即时决定的，过早会颗粒下沉，太晚颗粒粘接不牢；有些施工单位用料鱼目混珠，用三元乙丙橡胶颗粒替代聚氨脂胶粒，而三元乙丙胶粒与聚氨脂塑胶亲和力差，使粘接力不够牢固，造成颗粒脱落。

6、塑胶配料不符合国家体育产业质量监督检验中心的有关规定，配比严重失调，造成塑胶过早老化断裂，根本达不到8~10年不大修的质量标准。在塑胶跑道配料中甲组聚氨脂是主要原料，其价钱贵，乙组由固化剂、色浆、阻燃剂、抗氧抗紫外线剂和填料组成，其中填料滑石粉、陶土和氯化石蜡（液）价格低廉，甲组乙组配比如果超过1:4时，其塑胶产品质量有些指标就达不到有关标准，有的厂商减少聚氨脂用量，增加填料用量，配比达到1:5~8时，这样的塑胶质量必定不合格。塑胶填料还有一种叫黑颗粒，它主要是用旧橡胶制品加工而成，其价格低廉，配比在20%~25%左右，而有的施工配比竟达到50%左右，这样的塑胶当然保证不了质量。肯定会出现前面所述的问题。

塑胶跑道是非常普遍且使用频次非常高的运动场地，要保证塑胶跑道的正常使用和延长使用寿命，塑胶跑道的维护保养显得极为重要。

下面是塑胶跑道保养的8大要点。

1、保养期内切忌使用

塑胶跑道经过底层摊铺，面层喷涂等多个严密的施工工序。施工后必须保养7-10天才能使用。以确保塑胶跑道胶浆的固化。避免发生脱壳、鼓泡、离、掉颗粒等现象！

2、场地使用

跑道在具备排水设施的条件下，可全天使用。塑胶跑道作为运动场地，只适合作为运动员训练、比赛，学生运动及健身锻炼之用。不适合作为其他用途！

3、远离污染物

避免有害物质的污染，如腐蚀性液体，所以应经常保持跑道清洁。尽量避免碳酸饮料泼洒在跑道上！

4、避免冲击、重压

严禁剧烈机械冲击与摩擦，车辆，起重机等重型机械严禁在跑道上行驶。更不能堆压重物 and 锋利物品。（跑步钉鞋应妥善放好！）重型机械、锋利物品，容易使跑道变形，破坏跑道结构。缩短跑道寿命

5、切忌过于尖锐对跑道造成损伤

运动员钉鞋不能超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。同样，因鞋钉过长会造成跑道损伤严重。

6、远离热源、烟火

避免烟火，隔离热源，杜绝烟蒂火种等。过高的热量会导致塑胶跑道起鼓，变形。如遇烟火等更会对塑胶跑道造成直接破坏。

7、常用清水冲洗保养

投入使用后，可经常用清水冲洗，清洗后尽快把跑道面水迹扫走，可适当使用拖把擦干。避免积水。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

8、发现问题咨询人士

塑胶跑道边缘应加以保护，不得随意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。

株洲塑胶篮球场施工，株洲塑胶篮球场翻新，株洲塑胶篮球场，株洲篮球场施工