

# 无声膨胀剂裂石剂 静态破碎剂 无飞石无震动

产品名称	无声膨胀剂裂石剂 静态破碎剂 无飞石无震动
公司名称	青海环晖建材有限公司
价格	80.00/件
规格参数	
公司地址	青海省西宁市城北区朝阳东路3号7号楼1单元122室
联系电话	13107567758

## 产品详情

### 无声膨胀剂裂石剂 静态破碎剂 无飞石无震动

环晖牌无声破碎剂(也称静态破碎剂、无声膨胀剂、岩石膨胀剂)是一种粉状的破碎材料，使用中无声、无震、无飞石、无粉尘、无冲击波，是zhayao破碎的理想替代产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-2008，普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。

#### 1、用途

- (1) 石材的开采与切割，各种岩石、大理石、花岗岩、玉石的开采与切割，可提高成材率2-3倍。
- (2) 岩石的破碎，各种工程施工过程中岩石基础的破碎、开挖及掘进。
- (3) 钢筋混凝土建筑物的拆除。
- (4) 其他不适宜采用破碎的工程施工。

#### 2、产品性能

本产品无味、无声、无震，主要成分是铝酸钙、硅酸盐水泥、减水剂、缓凝剂。

使用方法（操作步骤：钻孔——搅拌——灌孔——开裂）

合理的操作方案是我们使用无声破碎剂的关键环节，它直接关系到膨胀。如果设计不当，有可能导致开裂时间过长或者“喷孔”甚至不开裂的严重后果。一般的使用方法如下：

#### 1、钻孔：钻孔设计说明如下

(1) 孔径：36-50毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短，但孔径超过50mm易发生冲孔）；(2) 孔距：30-50厘米（孔距越小，开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质，约为孔径的5-8倍。）；(3) 孔深：一般为50cm以上，孔深太浅易发生冲孔，但不超过5米为宜。装破碎前请将孔内的粉尘或积水清理干净；(4) 排距：即排孔之间距离：0.3-3m(工程破碎一般为0.3-0.9m,矿山方料开采为1-3m)。

2、配比和用量：无声破碎剂用量：因材质不同，无声破碎剂用量约为6-20千克、立方米。水配比量：约为无声破碎剂重量的30%，如10公斤无声破碎剂配3公斤水。注：当环境温度低于10摄氏度时，可用40度左右的温水搅拌。

3、搅拌及装孔：将配比好的无声破碎剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌尽量不超过10公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中（不用封口）。注意：混合搅拌和装孔的时间尽量不超过10分钟，整个操作过程尽量不超过30分钟。为了降低无声破碎剂装完后“冲孔或喷孔”的机率，夏天时尽量避开高温时装孔，尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔。如果是长“排孔”或深孔，多人同时装孔。当环境温度低于5度时，装完孔后可以用草席或者其他东西遮盖孔口保温。

4、当要破碎厚度大的混凝土时，可分层破碎，单层厚度为1M左右为宜。对于特殊工程，可设计成斜向孔。对于斜向孔或者水平孔可借助导管装料，或者将料拌成半糊状料并搓成条塞入孔中然后捣实。

5、一般2—7小时后出现裂缝，若20小时后仍无裂缝，说明你设计的孔距偏大，应沿钻孔线再适当加孔并灌入本品。

6、本产品根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购时应按实际施工温度、选择合适的型号，不可互用。（不过请你放心，我们会根据季节温度情况，给你提供合适的产品型号）。

注意事项:为防止伤人事故，使用我公司产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好破碎5小时之内，不得接近装好的破碎眼上面俯视(即扑看)。本产品属普通材料产品，在任何燃点、高温高压和撞击下均不会发生燃烧。但如在运输、存储，使用和管理不当时，仍有较低级别的危险性。特此声明防潮保存，在不受潮情况下保质期一年半，使用前请仔细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用。郑重声明：如因违反本说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，本公司概不承担任何法律和经济责任。