

供应SURLYN 美国杜邦 HPF1000

产品名称	供应SURLYN 美国杜邦 HPF1000
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高透明:美国杜邦 耐刮擦:HPF1000 抗紫外线:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

沙林树脂 SURLYN 杜邦 HPF1000 高透明耐刮擦性抗紫外线耐高温

SURLYN美国杜邦1601SURLYN美国杜邦1605SURLYN美国杜邦1652SURLYN美国杜邦1706SURLYN美国杜邦8320SURLYN美国杜邦8528SURLYN美国杜邦8920SURLYN美国杜邦8940SURLYN美国杜邦9910SURLYN美国杜邦9950SURLYN美国杜邦HPF2000SURLYN美国杜邦NC2000SURLYN美国杜邦PC350SURLYN美国杜邦RS-2LSURLYN美国杜邦RS-3LSURLYN美国杜邦PC100SURLYN美国杜邦PC2000

沙林树脂是杜邦利用***的生产工艺聚合而成，是乙烯-（甲基）丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离

子键聚合物。杜邦是世界上一家离子聚合树脂生产厂家。可提供SURLYN (沙林)PC2000物性及SGS等相关资料SURLYN的耐冲击、***耗性可应用在高尔夫球、运动护膝用品、滑板等运动用品，效果十分良好

。另外，其耐油脂和溶剂性、气密性极佳性质充分发挥在香水瓶盖、保鲜膜等用品中。鞋

類後套

、海綿則利用它質輕、加工簡易、設計方便、顏色性良好、透明性佳、耐低溫性等特質。

加工應注意事項：1. SURLYN 具有吸濕性，拆裝後暴露在空氣中過久，會影響成型的品質，所以在成型前請先烘乾

，烘乾溫度請控制在60~65 ' C，時間約6~8小時。2. 烘乾設備中若無除濕設備請勿使用，否則加熱只會讓含水率上升。3. 射出成型時，請加冷卻水降低成型溫度，以控制硬度、結晶度等物性，防止結晶速度過快或

不均產生的水波紋。