

SURLYN 美国杜邦 1855 沙林树脂

产品名称	SURLYN 美国杜邦 1855 沙林树脂
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高强度:美国杜邦 高透明:1855 低温韧性:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

高强度SURLYN 美国杜邦 1855 高透明 低温韧性

供应Surlyn 美国杜邦 1855 抗应力开裂EMMA 低温韧性

Surlyn? 1855 物性表

基本信息

用途	清晰度, 高 薄膜热封性	
	低温韧性	
	耐湿包装好	
	高*ESCR (抗应力开裂)	
机构评级	医药包装	
形式	FDA 21 CFR 177.1330	
加工方法	粒子	
	吹塑薄膜	
	共挤出成型	
	流延薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		0.938
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.90
薄膜厚度 经测试		51
割线模量		
1% 正割, MD		159

1% 正割, TD

152

抗张强度

MD: 断裂

36.5

TD: 断裂

35.9

伸长率

MD: 断裂

350

TD: 断裂

350

落锤冲击

700

埃尔曼多夫抗撕强度

MD

38

TD

50

水蒸气透过性 16

~~维卡软化温度~~
热性能额定值单位制测试方法 62.2

熔融温度 87.8

~~雾度~~
光学性能额定值单位制测试方法 4.5