

# SURLYN 美国杜邦 NC2000 沙林

产品名称	SURLYN 美国杜邦 NC2000 沙林
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高透明:美国杜邦 抗磨损:NC2000 高流动:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

高透明 抗磨损 SURLYN 美国杜邦 NC2000 香水瓶原料 沙林树脂

美国杜邦 NC2000

产品名称 Surlyn树脂 生产公司 美国杜邦公司 曾被称 透明聚乙烯 外观透明、清澈、光泽柔和华贵 性能 抗磨损、刮擦性能等 熔解度高 应用 化妆品、消费品,运动器材等

### 简介

Surlyn树脂中酸的含量约为6%（摩尔），用钠、钾、镁或锌的化合物中和酸。Surlyn树脂的密度为0.93 ~ 0.94 克/立方厘米，它可以像低密度聚乙烯那样进行吹塑和挤出成型；而另一方面它又比低密度聚乙烯有更高的强度、耐油性和对材料的粘合性。由于它还具有\*\*的透明度而曾被称为透明聚乙烯。这些特性是由于分子中存在离子键的结果。

### 主要特性

- 1、 \*\*\*的低温抗冲击韧性
- 2、 \*\*\*抗磨损、刮擦性能
- 3、 \*\*\*抗化学药品性能
- 4、 透明、清澈、光泽柔和华贵
- 5、 \*\*\*的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）
- 6、 有多种牌号符合FDA相关标准
- 7、 直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护
- 8、 直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护

### 典型应用

(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等

(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板

(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心

(4)其他领

域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护

Surlyn美国杜邦PC2000 高透明 香水瓶盖\*\*\*料

Surlyn美国杜邦1601

良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn美国杜邦1601-2 良好的热封性

Surlyn美国杜邦1601-2LM 低吸水性

Surlyn美国杜邦1601B 低凝胶

Surlyn美国杜邦1601B-2 低防粘连

Surlyn美国杜邦1605 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1605SBR 低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1650 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1652SB 滑动；防粘连

Surlyn美国杜邦1652SBR 滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1652SR 滑动；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1702

良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn美国杜邦1702-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1705 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1705-1 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn美国杜邦1707 良好的\*\*\*性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1802

良好的\*\*\*性能；高透明；耐油脂的；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；高光泽

Surlyn美国杜邦1855

良好的\*\*\*性能；高透明；高耐应力开裂性；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1856 良好的柔顺性