

单组分固化合成聚合物高弹性防水材料

产品名称	单组分固化合成聚合物高弹性防水材料
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	300.00/件
规格参数	外观:膏体 施工:喷涂 用量:1.2kg
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

一、产品说明：高弹抗裂宝是一种单组份固化型合成高分子高弹性防水材料，以丙烯酸酯胶乳等聚合物乳液为主料，加入其它添加剂精制而成。施工涂覆后可形成具有高弹性无缝的防水胶膜，是理想的环保型防水涂料。

二、适用范围：1. 新旧建筑物屋面、墙体、卫生间、窗台等的防水处理。2. 地下建筑物各部位的防水、防潮处理。

3. 能在干燥或潮湿的的混凝土面、金属、木材、石膏板、SBS、APP、聚氨酯面等使用。

4. 伸缩缝、分格缝、落水口、穿墙管等的密封。

三、产品优点：1. 能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无缝、整体性强。

2. 粘结力强、抗拉强度高、延伸性能好，适应基层开裂变形能力强。

3. 液态施工、室温固化、操作方便、工期短。4. 以水作为分散介质，无毒、无味、不污染环境。

四、施工要点：

1. 基面处理：施工面要求坚实、平整、无尘土、无油污、无明水

2. 材料的使用施工：用橡胶刮板或滚刷进行涂覆，一般分两至三遍完成，涂覆时应均匀一至，后道涂覆应在前道涂层实干后进行。

3. 保护层施工：在第二道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后可进行保护层施工。

4. 材料参考用量：涂料厚度（mm）1.0 1.5 2.0 参考用量（Kg/m²）2.3 3.2 3.5-3.8

* 特殊部位要加强防水处理，可在涂层中加玻纤布或无纺布。

五、技术数据：项目指标 拉伸强度，Mpa 1.0 断裂延伸率，% 300

低温柔性，绕 10mm棒 -10℃，无裂纹不透水性，0.3Mpa，0.5h 不透水 固体含量，% 65
干燥时间，h 表干时间 4 实干时间 8

- 六、注意事项：
1. 施工温度宜在5℃以上，雨天不能施工。
 2. 如涂料粘度大可加水稀释，稀释水尽量小为宜。
 3. 未用完的材料要把桶盖盖严，避免造成材料浪费。

七、贮存运输：

1. 贮存：产品存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，贮存温度不应低于0℃，保质期12个月。
2. 运输：运输中应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损。

八、包装规格：1. 产品包装：用带盖密封的橡胶桶按一定量包装。

2. 产品规格：20Kg/桶、10Kg/桶