

1KV热缩母线保护套管

产品名称	1KV热缩母线保护套管
公司名称	江苏达胜热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省吴江市汾湖开发区北库社区库西路1288号
联系电话	86-051263226588/63242266/63242988 13862195152

产品详情

1KV热缩母线保护套管

- 低温性：在-55 温度环境中，产品不脆不裂；
- 安全性：使用在1Kv及以下的配电系统中，可以缩短时间和对地的距离；
- 使用方便：产品具有连续长度，可满足各种长度母线排的需要；
- 该系列产品在2000年被认定为江苏省高新技术产品，产品编号：000500G0030N。技术指标Technical Data

序号	测试项目	测试方法	检测结果
1	拉伸强度Tensile Strength	ASTM D638	12 Mpa
2	断裂伸长率Ultimate Elongation	ASTM D638	400%
3	老化后拉伸强度Tensile Strength After Aging	158 烘箱中放置7天后	10 Mpa
4	老化后断裂伸长率Elongation After Aging	After 7 Days Air Oven at 158	300%
5	热变形试验Deformation Test	131 、1小时	25%
6	热冲击试验 Heat Shock @ 250 ° C	UL 224	不破裂No Cracking
7	铜腐蚀试验 Conductor Corrosion	158 、烘箱中7天	无腐蚀 No Corrosion
8	体积电阻系数Volume Resistivity	ASTM D257	1014 .cm

9	击穿强度Dielectric Strength	ASTM D149	25 Kv/mm
10	老化后绝缘试验Dielectric Withstand After Aging	158 烘箱中放置7天后	2.5Kv、60秒不击穿
11	老化后工频耐压试验Breakdown Voltage After Aging	After 7 Days Air Oven at 158	12 Kv
12	低温弯曲试验Cold Bend	-30 、1小时后	不破裂No Cracking
13	纵向收缩比Longitudinal Change	200 烘箱收缩3分钟	± 10%
14	偏壁率Eccentricity	--	30%
15	阻燃性能Flammability	UL 224	通过VW-1
16	完全收缩温度Minimum Complete Shrink Temperature	--	100 (3分钟)

产品规格Product Dimensions

规格mm	收缩后内径mm	收缩前内径mm	收缩后长度mm
60.0/30.0	< 30.0	> 60.0	1.1
70.0/35.0	< 35.0	> 70.0	1.1
80.0/40.0	< 40.0	> 80.0	1.1
90.0/45.0	< 45.0	> 90.0	1.2
100.0/50.0	< 50.0	> 100.0	1.2
120.0/60.0	< 60.0	> 120.0	1.2
150.0/75.0	< 75.0	> 150.0	1.2
200.0/75.0	< 75.0	> 200.0	1.3

备注： 标准颜色：黑、白、红、黄、兰、绿；

小于60.0mm的规格请选用DRS系列。