

赛柏斯掺合剂

产品名称	赛柏斯掺合剂
公司名称	广州凯胜建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路620号2701房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087501196 13609049145

产品详情

赛柏斯掺合剂系列 赛柏斯掺合剂，是有独特结晶作用的干粉混合剂。这种混合剂是在混凝土或水泥砂浆配料时加入的，即和水泥同步使用，省工省时，它使结构防水、防腐，并提高强度。

赛柏斯掺合剂的添加量：为混凝土中凝胶材料重量的0.8%~2.0%,砂浆中水泥重量的2.0%~3.0%。

产品的存放：赛柏斯掺合剂用塑料密封桶包装，应置于封闭干燥的环境中，温度不能低于70C。在正常条件下，储藏期限为一年。 配方：1.

掺入混凝土中：XYPEX赛柏斯掺和剂的掺量为混凝土中胶结料重量的0.8%到1.5%之间。 如：混凝土有230kg水泥和75kg粉煤灰，胶结料总量=305kg。

若赛柏斯掺合剂掺量为0.8%时，则需2.44kg 赛柏斯掺合剂掺量为1.0%时，则需3.05kg 赛柏斯掺合剂掺量为1.5%时，则需4.575kg

2. 掺入砂浆中：赛柏斯掺合剂的掺量为水泥重量的2.0%到5.0%。

注意：使用赛柏斯掺合剂，要求混凝土中的水泥含量不得低于其容重的10%。

若在强酸碱盐等恶劣环境或高水压条件下应用，可向我公司销售或技术部门咨询。

三、赛柏斯掺合剂配料和搅拌方法 1. 混凝土搅拌站——干配料操作 在配料之前，将赛柏斯掺合剂粉末加入混凝土运送车的罐体中。配料后，将混凝土高速搅拌2—3分钟，保证赛柏斯掺合剂均匀地分布在配料中。至少等候10分钟，才能将混凝土排出。建议在排出前，再进行一分钟的高速搅拌。 2.

混凝土搅拌站——集中搅拌操作 先将赛柏斯掺合剂和水混合成薄浆，倒入预拌混凝土运送车的罐体中。混凝土按实验的配合比进行混合（需注意应扣除与XYPEX赛柏斯掺合剂混合所用的水量）。倒入车中的混凝土，至少搅拌5分钟，保证赛柏斯掺合剂均匀的渗入整体混凝土中。 3. 预浇筑配料厂 先将赛柏斯掺合剂加入粗骨料中，充分搅拌2—3分钟，然后再加入细骨料搅拌均匀。混凝土倒入车中后，至少搅拌5分钟，保证赛柏斯掺合剂与整体混凝土均匀混合。 注意：1. 赛柏斯掺合剂与混凝土必须混合均匀。勿将干粉末直接加入湿混凝土中，避免材料在局部凝结未能均匀扩散。 2. 赛柏斯掺合剂有增塑作用，至少需10分钟才充分激活，浇筑后，仍会持续30分钟。而且赛柏斯掺合剂有缓凝作用，可有助于大体积混凝土的浇筑，但混凝土的配合比需要充分实验。 3. 赛柏斯掺合剂用于砂浆的使用方法与混凝土相同。