

SURLYN 美国杜邦 8020 沙林树脂

产品名称	SURLYN 美国杜邦 8020 沙林树脂
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	吹塑成型:美国杜邦 挤出:8020 高透明:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

吹塑成型/挤出杜邦沙林树脂/Surlyn 8020/高透明

Surlyn 1856 良好的柔顺性Surlyn 1857 良好的***性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性Surlyn 1901 良好的***性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的抗冲性能、良好的撕裂强度Surlyn 2601 良好的撕裂强度、高光泽、良好的硬度、低温热封性、良好的牵伸性Surlyn 7930 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 7940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8120 良好的柔顺性、低硬度Surlyn 8140 良好的***性能、高透明、良好的硬度Surlyn 8150 良好的强度、高透明、良好的撕裂强度、良好的***性能、低温韧性Surlyn 8320 良好的柔顺性、共聚物Surlyn 8527 良好的***性能、高透明、共聚物Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8670 产品特性：共聚物Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 8945 回弹性、良好的抗冲性能、良好的成型性、易加工性、高流动的Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性Surlyn 9120 低温韧性Surlyn 9150 良好的硬度、高透明、良好的撕裂强度、低温韧性