

包头市污水池玻璃鳞片胶泥供货厂家

产品名称	包头市污水池玻璃鳞片胶泥供货厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

玻璃鳞片在涂层中加入量既不能太小，也不可太大，因为如果放入的鳞片太少就可能造成各个鳞片之间不能形成良好的排列，不能够做好排列，防腐效果肯定大打折扣。但是如果用量太多，反而不利于鳞片之间在涂层中的排列，会造成杂乱无序的排列，涂层内部的空隙会增加，涂层的密度降低，就会导致密度降低，效果下降。所以鳞片的用量有一个较佳范围，应在20%~35%之间。当前在一些新的工业范畴、新的用处方面，将玻璃鳞片参加聚丙烯酸树脂中，如用不饱和聚酯制成水下的防腐蚀玻璃鳞片涂料，当配入毒性添加剂后还具有水下长效防污性。这是利用玻璃鳞片的阻挠渗透扩散作用使涂料中的毒性添加剂的反渗透时刻延长，因而具有长效性。当涂料的玻璃鳞片含量高时，涂层犹如一种高度完整的玻璃质体，树脂玻璃鳞片也已得到广泛的应用。具有良好的**性、抗冲击性，因而，还可用作破冰船的维护涂层。还可制成一种能反射太阳光的隔热涂料，还具有良好的耐候性，可用于金属屋顶、石油贮罐、粮仓等需要隔热的环境。玻璃鳞片胶泥，乙烯基玻璃鳞片胶泥、环氧玻璃鳞片胶泥-

涂料、环氧煤沥青防腐涂料制造与销售。1、玻璃鳞片底涂1)取预配好的适量底漆，再加入适当比例的配套固化剂搅拌3min以上，搅拌均匀后使用。用毛刷或辊涂刷1-2道，用量0.20kg/道.平米左右。在经处理后的待衬表面涂刷*一道底漆。并在*一道底漆涂刷12h后涂刷*二道底漆。二道底漆涂刷方向应相互垂直。2)在钢结构基础施工时，在进行VEGF底涂配胶料过程中，应加入50%树脂重量比的石英粉(300目左右)，混合均匀后施工方能达到*好的界面粘接效果。3)在混凝土基础施工时，若粘度略高或低温施工环境中，为了增加涂层与基层的接合性，可适当添加5-10%的溶剂进行稀释，底涂可涂刷1-2遍。

2、VEGF玻璃鳞片胶泥中涂1)中涂树脂要与底涂树脂相匹配，玻璃鳞片涂料的粘度一般为1500 cps到5000cps，触变指数为2至5，每层厚度为0.1-0.3mm左右，随施工方法不同而有所变化，施工可采用滚涂、刷涂或喷涂，其中喷涂宜采用高压无气喷涂。2)在配制玻璃鳞片涂料时，应使用较高转数的搅拌器，加入适当比例的配套固化剂后搅拌3分钟以上，一次搅拌的鳞片胶涂料应控制在30 min内用完，且初凝时间应控制在40min左右。3)在前一道表干后再进行后一道施工，用量为0.25kg/道.平米左右。涂料的涂刷方向应一致，两层之间的涂刷方向应垂直，涂层应均匀，不允许漏涂，无流挂、气泡、针眼、杂物(刷毛、砂粒等)，也不允许存在其它缺陷。4)对表面凹凸不平处及结构转角处应用一层短切毡局部增强，用辊涂刷一层涂料后加贴一层玻璃毡，浸透后用含浸涂料的辊刷除其中的气泡。之后按上述施工要求进行施工。