



- 2.将溶剂用电动搅拌设备（或手工）搅拌,使溶剂处于运动当中。
- 3.再将聚乙烯醇缩丁醛粉末缓慢徐徐加到容器中,不可全部一次性投入,应慢慢加入,防止聚乙烯醇缩丁醛粉末结团,影响溶解时间.
- 4.尽管PVB对人体无害，接触和使用时，应尽量避免PVB粉末进入人体眼睛，呼吸系统和消化系统，应采取适当防护措施为佳。
- 5.容器中聚乙烯醇缩丁醛粉末和溶剂搅拌4-6个小时粘度高低和固含量的大小会影响溶解的时间,有条件的工厂，可采用外部加温的方式加速溶解)待容器中的聚乙烯醇缩丁醛粉末膨胀、溶解,呈清亮透明或微黄状即可停止搅拌.
- 6.搅拌完成的溶液,需在密封状态下放置一段时间,使聚乙烯醇缩丁醛完全溶解方可使用