

# PMMA CM205台湾奇美塑胶原料

产品名称	PMMA CM205台湾奇美塑胶原料
公司名称	东莞樟木头宝利来塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头镇塑胶原料市场贰期六栋3号
联系电话	0769-33281838 13360483592

## 产品详情

原料描述部分	规格级别	射出 其它 耐热, 耐高温	外观颜色
	该料用途	汽机车指示灯外壳、太阳眼镜片、电子表面外壳。	
	备注说明	特性：耐热型射出级、能耐高温、热变形温度高达100 ° C、机械性强耐	
	加工条件	加工条件	

## 原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	硬度	ASTM D-785	M-95	
	假密度	ASTM D-1182	0.77	g/cm3
	吸水率	ASTM D-570	0.3	%
物理性能	比重	ASTM D-792	1.19	
	全光透过率	ASTM D-1003	92	%
	流动系数	ASTM D-1238	1.8	g/10min
	燃烧率		1/16"HB	UL-94
机械性能	成型收缩率	ASTM D-955	0.002-0.006	mm/mm
	抗冲击力	ASTM D-256	2.0	kg-cm/cm
	引张强度	ASTM D-638/PSI	10200/720	Kg/cm2
	弯曲强度	ASTM D-790/PSI	15600/1100	Kg/cm2
	延伸率	ASTM D-638	5.0	%
	曲折率	ASTM D-542	1.491	
	绝缘耐力	ASTM D-149	500	Volts/Mil
抗冲击力	ASTM D-256	0.37	ft-lbs/in2	

电气性能	体积固有抵抗	ASTM D-257	1015	.m
	失电率	ASTM D-150	0.19	
	诱电率	ASTM D-150-647b	3.7	
热性能	诱电率力	ASTM D-150-647	0.5	
	热变形温度	ASTM D-648	100/212	° C/ ° F
	维卡软化点	ASTM D-648	113/235	° C/ ° F

**通过认证**