

# PCABS C1110沙伯基础（原GE）塑胶原料

产品名称	PCABS C1110沙伯基础（原GE）塑胶原料
公司名称	东莞樟木头宝利来塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头镇塑胶原料市场贰期六栋3号
联系电话	0769-33281838 13360483592

## 产品详情

原料描述部分	规格级别 该料用途 备注说明 加工条件	其它 其它 高流动	外观颜色  特性：高流动、高冲击 加工条件
--------	------------------------------	-----------	--------------------------------

## 原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	1.14	
	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955	5-7 E-3
	吸水率		ASTM D-570	0.1 %
机械性能	洛氏硬度	ASTM D-785	-	R
	冲击强度缺口	23	ASTM D-256	640 J/m
	拉伸率(断裂点)		ASTM D-638	150 %
	弯曲强度		ASTM D-790	86 Mpa
	拉伸强度(屈服点)		ASTM D-638	56 Mpa
	弯曲模量		ASTM D-790	2343 Mpa
	拉伸模量		ASTM D-638	2205 Mpa
电气性能	体积电阻	ASTM D-257	-	Ohm-cm
	损耗因数	1MHz	ASTM D-150	-
	表面电阻		ASTM D-257	- Ohm-cm
	介电常数	1MHz	ASTM D-150	-

热性能	热变形温度	1.8Mpa	ASTM D-648	107	
	阻燃性		UL-94	HB	
	维卡软化点		ASTM D-1525	-	
	热变形温度	0.45Mpa	ASTM D-648	123	
	UL长期使用温度	无冲击	UL-746B	60	
	阻燃性		UL-94	1.5	mm
	线膨胀系数		E831	7.2E-05	1/
	UL长期使用温度	含冲击	UL-746B	60	

## 通过认证