

邯郸厂房装修-工厂装修-办公室装修公司-办公室装修公司

产品名称	邯郸厂房装修-工厂装修-办公室装修公司-办公室装修公司
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

厂房装修要多少钱，相信很多人都关心这个问题，大家怕材料用得不好，也怕浪费材料造成预算超支，下面邯郸厂房装修公司带你了解下办公室装修的材料要求。

一般厂房装修抹灰材料要求如下：

1、胶凝材料：白水泥。

一般厂房办公室装修会按设计要求选用，一个工程所用水泥应尽可能采用同一批产品。水泥进场进行收料时，必须有出厂合格证，合格证中应有3d、28d强度，各种技术性能指标符合要求，并应注明品种、强度等级及出厂时间。

(1) 检验内容如下：

凝结时间：初凝不得早于45min,终凝不得迟于12h°；安定性：用沸煮检验必须合格。细度：0.080mm方孔筛筛余不得超过10%。氧化镁：孰料中氧化镁的含量不得超过4.5%。三氧化硫：水泥中的三氧化硫含量不得超过3.5%。

白度：白水泥白度分为特级、一级、二级、三级，各等级白度不得低于下表数值。

邯郸装修公司

强度：各标号各龄期强度不得低于下表的数值。

厂房装修

(2) 抽样规则：

按同标号、同白度水泥编号取样。取样数量按厂年产量规定:5万t以上，不超过200t为一编号；1万5万t,不超过150t为一编号；1万t以下不超过50t或不超过三天产量为一编号。

(3) 保管要求：水泥在贮存时，应库存，底部应架空，不得受潮。

2、骨料

(1) 打底用细骨料应符合相关规定。

(2) 水刷石

1) 石碴宜选46mm的中、小八厘，要求颗粒坚韧、有棱角、洁净，使用应过筛，冲洗干净并晾干，装袋或用苫布盖好存放，防水、防尘、防污染。

2) 砂宜采用中砂，使用前应用5mm筛孔过筛，含泥量不大于3%。

(3) 干粘石

1) 一般洁净厂房装修石子粒径宜选56mm或34mm,使用前应淘洗、择渣，晾晒后选出干净房间或袋装予以分类储存备用。

2) 砂宜为中砂，或粗砂与中砂混合掺用。中砂平均粒径为0.35-0.5mm,要求颗粒坚硬洁净，含泥量不得超过3%,砂在使用前应过筛。

(4) 假面砖：砂宜选用中粗砂，使用前过筛，含泥量不大于3%。

(5) 斩假石

所用骨料（石子、玻璃、粒砂等）颗粒坚硬，色泽一致，不含杂质，使用前必须经过筛、洗净、晾干，防止污染。颜料采用耐碱、耐光的颜料，应采用同一个厂家、同一牌号、同一批量生产的产品，并应

一次备齐。

防水剂、分散剂、界面剂应有产品准用证、产品合格证书、进场验收记录及复验报告。