

K胶树脂 台湾奇美

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | K胶树脂 台湾奇美 |
| 公司名称 | 东莞樟木头宝利来塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞樟木头镇塑胶原料市场贰期六栋3号 |
| 联系电话 | 0769-33281838 13360483592 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|
| 原料描述部分 | 规格级别 该料用途 备注说明 加工条件 | 注塑 其它 其它 | 外观颜色 加工条件 |
|--------|------------------------------|----------|------------------|

原料技术数据

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 物理性能 | 比重 | 23 | ASTM D-792 | 1.02 |
| | 浊度 | 1/8" | ASTM D-1003 | 2 |
| | 光线透光率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 90 % |
| 机械性能 | 硬度 | | 69 | Shore D |
| | 引张强度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 290 kg/cm2 |
| | IZOD缺口冲击强度 | 1/4",23 | ASTM D-256 | 3 kg.cm/cm |
| | 弯曲强度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 360 kg/cm2 |
| | 弯曲弹性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 16000 kg/cm2 |
| 热性能 | 维卡软化点 | 1/8",50 /hr | ASTM D-1525 | 89 |
| | 热变形温度 | 1/4",120 /hr | ASTM D-648 | 72 |
| 其它性能 | 流动系数 | 200 ,5Kg | ASTM D-1238 | 10.5 g/10min |

通过认证