

PA6 K224-PG3 (玻纤增强) 尼龙6

产品名称	PA6 K224-PG3 (玻纤增强) 尼龙6
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	品牌:帝斯曼 型号:K224-PG3 产地:荷兰
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 (注册地址)
联系电话	18501558126

产品详情

荷兰帝斯曼 PA6 K224-PG3规格用途

增强 纤维 其它

荷兰帝斯曼 聚酰胺6 K224-PG3技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO 1183	1.20	g/cc
吸水率	ISO 62	6.8	%
吸湿平衡	ISO 62	2	%
断裂拉伸强度	ISO 527-1/-2	60	MPa
断裂伸长率	ISO 527-1/-2	7	%
拉伸模量	ISO 527-1/-2	2.6	Gpa
Charpy无缺口冲击强度	23	ISO 179/1eU	9 J/cm
Charpy缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eA	0.8 J/cm
Charpy无缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eU	7.5 J/cm
Charpy缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	2.5 J/cm
体积电阻率	IEC 60093	1.0E+15	Ohm.cm
表面电阻率	IEC 60093	1.0E+15	Ohm
介电常数	IEC 60250	4.5	
介电强度	IEC 60243-1	20	KV/mm
介电损耗	- , 1E+6HZ	IEC 60250	0.12
介电损耗	- , 100Hz	IEC 60250	0.15
比较跟踪指数	IEC 60112	500	V