

# 塑胶地坪材料 塑胶地坪多少钱 塑胶地坪要求 千扬体育厂家包工包料

产品名称	塑胶地坪材料 塑胶地坪多少钱 塑胶地坪要求 千扬体育厂家包工包料
公司名称	上海千扬体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	规格:5-13mm 产地:上海 材料:颗粒
公司地址	上海市青浦区西庆路
联系电话	15821866656

## 产品详情

塑胶地坪是由各种颜料[橡胶颗粒](#)或[EPDM](#)颗粒为面层，黑色橡胶颗粒为底层，由粘着剂经过高温[硫化](#)热压所制成。

### 产品简介

1.耐磨防滑：超强的耐磨防滑性能能够有效降低摔倒所造成的伤害，有效保护人体的安全，特别适用于老人和儿童。2.环保性能：安装过程中以及安装完成后没有丝毫的副作用，无毒无害，对人体友好。3.[防火](#)性能：防火性强大，经过国家B级防火性能测试，完全的可靠放心。4.耐[腐蚀性](#)：耐腐蚀性能强，不会出现虫蛀的情况，不会因天气温度的变化出现表面的变化，耐得住多种[化学制品](#)的腐蚀。

### 产品特点

1. [混凝土](#)地面在[铺装地板](#)之前，必须用砂浆C10提前15-20天找平，找平高度比地面设计高度低5mm。找平表面为光面。2. [卷材地板](#)对基础[地面找平](#)的[平整度](#)要求为每2米内的高低误差小于2毫米。3. [混凝土](#)及[找平层](#)

必须充分干燥后才能安装卷

材地板，一般需要15-20天后才能施工。整个地面[含水率](#)

不超过5%。4. 找平层须有足够的承载力，不能

有裂缝，[空鼓](#)

和起砂等现象。基层水泥强度必须大于10Mpa。5. 基础地面需干净，无油脂、油漆、胶水、水泥硬块等

。6. 地脚线在地板安装完成后施工，施工中注意保护装好的卷材地面。

塑胶地坪产品特性：由各种颜料[橡胶颗粒](#)或[EPDM](#)

颗粒为面层，黑色橡胶颗粒为底层，由粘着剂经过高温硫化热压所制成，此产品环保且具有高度吸震力及止滑效果，减少从高处坠下而造成的伤害，提供大人或小孩在运动时的保护作用及舒适感。此种安全性[地垫](#)，长久耐用、容易清洁，适合铺设于室内外的地面适用于各种场地。

## 施工要求

1、塑胶地面施工时，室内相对湿度不大于80%。2、塑胶地面的施工顺序为：基层处理 弹线 割块 铺贴 表面清理3、在水泥类基层上铺贴[塑胶地板](#)

时，其基层表面应平整、坚硬、

干燥、无油脂及其它杂质（含砂粒），[含水率](#)水大于9%。如表面有[麻面起砂](#)

、裂缝现象时，宜采用乳液[腻子](#)

等修补平整，每次涂刷厚度不大于0.8mm,干燥后用0号铁砂布打磨，再涂刷第二遍腻子，直到表面平整后

，再用水稀释的乳液涂刷一遍，以增加基层的整体性和粘贴力，基层表面用2米的直尺检查时允许空隙不

大于2mm。4、[塑胶板](#)在试铺贴前，应进行处理，软质[聚氯乙烯板](#)

宜放入75度左右的热水中浸泡10-20mm，至板面全部松软伸平后取出晾干待用。半硬质聚氯乙烯板一般

用[丙酮](#)

：汽油（1：3）混合溶液进行脱脂除蜡。5、塑胶板铺贴前应先试铺编号。铺贴时，先将基层表面清扫洁

净，涂刷一层薄而匀的底胶，待其干燥后，再在其面上进行弹线，分格定位，并沿墙边留出200-300mm

以作镶边。6、塑胶板接缝处均应进行坡口处理，粘接时坡口做成同向顺坡，搭接宽度不小于30mm；焊

接时做成V形坡口，坡口角：板厚10-20mm时，=65-75度；板厚2-8mm时，=75-85度。板越厚，坡

角口越小，板薄则坡口角大。