

日本三井EVA 40W 热融级

产品名称	日本三井EVA 40W 热融级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	三井化学:热融级 食品接触的合规性 40W:抗氧化性 热稳定性 日本:混合 密封剂 粘合剂
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

40-W

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

产品说明：

DuPont Elvax 40W is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications. This resin is supplied in pellet form and contains a "W" amide additive to improve pellet handling. Composition

40 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Contains a "W" amide additive to improve pellet handling.

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Applications

Elvax resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax website for industrial applications.

物性信息：

基本性质

抗氧化性

特性

热稳定剂
共聚物

用途

抗氧化性

热稳定性

食品接触的合规性
电线护套

复合

工业应用

混合

密封剂

机构评级
形式
加工方法

粘合剂
FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)

粒子
吹塑成型

挤出

结构发泡成型

片材挤出成型

压缩模塑

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.965

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）

52

醋酸乙烯含量

40.0

热性能额定值单位制测试方法

27.0

熔融峰值温度 47.0

注射额熔值单位制 < 230

挤出额熔值单位制 < 230

日本三井EVA 40W 热融级

日本三井EVA 40W 热融级

美东时间3月22日14:00，美联储将公布利率决议和经济预期摘要。尽管此前金融行业的动荡扰乱了全球市场，但经济学家们均认为美联储不该推迟抗击通胀的行动。截至上周五，华尔街大多数经济学家依然预计美联储本周将加息25个基点。

日本三井EVA 40W 热融级