

# 供应ABS LG化学 AF366F 阻燃 耐高温 高流动 家用电器 汽车部件等

产品名称	供应ABS LG化学 AF366F 阻燃 耐高温 高流动 家用电器 汽车部件等
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 特性级别:耐高温,阻燃级,高流动 用途级别:汽车部件,家电部件1
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

## 产品详情

# LG ABS AF366F

丙烯腈丁二烯苯乙烯LG Chem Ltd.产品说明:

### Description

Flame Retardant, Heat resistant

### Application

Electric parts, IT/OA device

TV, monitor housing

### LG ABS AF366F 物性表

基萑信编号

E67171-101675454

特性

Good Heat Resistance

阻燃性

用途S 合规性	电视外壳	
加工方法	电气元件	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.19
熔流率(熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)		70
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.40 到 0.70
硬度值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		2160
抗张强度 2(屈服, 3.20 mm)		39.2
伸长率 3		
屈服, 3.20 mm		5.0
断裂, 3.20 mm		> 20
弯曲模量 4(6.40 mm)		2350

弯曲性能规定值验证制测试方法

65.7

-30 ° C, 3.20 mm

59

-30 ° C, 6.40 mm

49

23 ° C, 3.20 mm

210

23 ° C, 6.40 mm

160

载性能规定值验证制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

89.0

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

83.0

维卡软化温度

90.0

RTI Elec

60.0

## 粘接问题

根据不同需要,可以选择以下粘合剂:

1. G-977:单组分常温固化软弹性防震粘合剂,耐高低温,不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕;

2. KD-833瞬间粘接剂,可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料,但胶层硬脆,不耐60度以上热水浸泡;

3. QN-505,双组分胶,胶层柔软,适合PC塑料大面积粘接或复合。

ABS LG AF366FABS LG AF366F

ABS LG AF366F