

尼龙圈自锁螺母锁紧性能检测 表面粗糙度测试QJ 3078.1A

产品名称	尼龙圈自锁螺母锁紧性能检测 表面粗糙度测试QJ 3078.1A
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

QJ3078.1A—2011

尼龙圈自锁螺母

第1部分:通用规范

1范围

本部分规定了*低工作温度为-50 、*高工作温度为100 的尼龙圈自锁螺母(以下简称“螺母”)的要求、****规定及交货准备等。

本部分适用于螺母的制造与验收。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件，其*新版本适用于本部分。

3要求

3.1相应产品标准

产品的个性要求应符合相应产品标准图样的要求。若本部分的要求与相应产品标准图样的要求相抵触，则应以相应产品标准图样为准。

3.2合格鉴定

按本部分提交的产品应是经鉴定合格的产品。

3.3尺寸

3.3.1一般尺寸

螺母的尺寸与公差应符合相应产品标准图样的规定。

在相应产品标准图样没有规定的情况下，螺母支承面与侧面交接处的倒角按图1的规定; d_w 约等于 $0.95S$ (S 为对边宽度)；游动自锁螺母支架的未注公差按照QJ 262A—2005的规定，其余未注公差按GB/T 1804—2000中m级的规定;组合件中未规定的结构尺寸由承制方自定。