

# 达州管道内壁防腐涂料专用漆 防腐胶泥

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 达州管道内壁防腐涂料专用漆 防腐胶泥      |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司            |
| 价格   | 10.00/千克                |
| 规格参数 | 型号:齐全<br>品牌:自营<br>包装:桶装 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区        |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

## 产品详情

前配套设施：\*环氧玻璃鳞片面漆,环氧富锌漆,环氧云铁漆,无机富锌漆,无机物硅酸锌漆,环氧树脂铁清漆等。后整配套设施：\*环氧树脂漆,氯化橡胶漆,环氧沥青漆,丙烯酸聚氨酯漆,聚氨酯漆,氯磺化漆,氟碳喷涂,醇酸漆。表层处理：\*前漆应\*干燥。\*除净被涂表层的油渍,尘土以及其它污渍。施工环境：\*权冠环境温度须高过3 ,空气湿度须低于85%。\*被涂权冠温度过低5 时,环氧树脂胶与环氧固化剂的干固反映终止或减缓,所以建议不可以施工。喷涂工程施工：\*混和：该产品分成两瓶装,构成一个单元。总是务必按照规定配制,一次性混和,充足拌匀,并在规定混合使用时间内用了。\*无气喷涂机：油漆稀释剂：环氧树脂系列产品油漆稀释剂。

### 管路玻璃钢防腐中间漆工程施工

中间漆环氧树脂要和底涂剂环氧树脂相符合。玻璃鳞片胶泥的黏度一般为 $1500\text{mpa}\cdot\text{s}\sim 5000\text{mpa}\cdot\text{s}$ ,触变性指数为 $2.0\sim 5.0$ ,每层的厚度随施工工艺不相同有所改变,选用滚漆、涂漆的每层的厚度为 $0.1\text{mm}\sim 0.3\text{mm}$ 上下;选用喷漆的每层的厚度为 $0.5\text{mm}\sim 0.8\text{mm}$ 上下,喷漆应使用高压无气喷涂。在配置玻璃鳞片胶泥时,应选用比较高转速的搅拌装置,添加适度比例配套设施环氧固化剂后搅拌 $3\text{min}$ 之上,一次混合的鳞片涂料不应超过 $30\text{min}$ 上用完,且凝固时间不应超过 $45\text{min}$ 以内。

在前面一道干固之后再行后一道工程施工。一般的滚漆、涂漆每一道 $0.2\text{mm}$ 厚的使用量为 $0.25\text{kg}/\text{m}^2$ 上下;喷漆每遍 $0.5\text{mm}\sim 0.6\text{mm}$ 薄厚的使用量为 $0.7\text{kg}/\text{m}^2$ 上下。选用滚、涂漆后的粉刷方位应一致,双层间的粉刷方位应竖直,镀层应匀称,不可以漏涂,无失光、气泡、针孔、脏物(牙刷毛、沙粒等),不允许存有其它缺点。

对表层高低不平处及构造拐角处运用一层短切毡部分提高,用辊刷涂一层建筑涂料后贴上一层夹层玻璃毡,浸湿完用浸渗涂层的辊刷除这其中的气泡。以后按照上述施工标准施工。鳞片涂料油漆工程施工如直接再工程施工混漆得话,则取预调好的适当混漆,并加入规定量的环氧固化剂,混合均匀粉刷,混漆粉刷 $1\sim 2$ 道,粉刷方位应互相竖直,两条混漆的粉刷时长间隔。