

ZCR温控剂，非固化橡胶沥青防水涂料添加剂

产品名称	ZCR温控剂，非固化橡胶沥青防水涂料添加剂
公司名称	长沙联铭新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	联铭新材料:W01
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路二段295号潇湘名城5栋1009房
联系电话	18890098717

产品详情

ZCR温控剂产品说明

一、产品介绍

ZCR温控剂是一种新型高分子改性剂，主要成分是长链脂肪族烷烃以及进口特种助剂。ZCR温控剂是长沙联铭新材料有限公司专门针对非固化橡胶沥青防水涂料、防水卷材等研发的一种功能型添加剂，是目前非固化橡胶沥青防水涂料必不可少的一种核心添加剂。

二、产品特点

显著提高非固化，防水卷材等沥青改性料高温性能，且不影响产品蠕动性

显著降低施工加热时候的产品粘度，更利于喷涂施工，提高易用性能

全新升级加入抑烟成分，有效降低烟尘产生，无烟非固化，更加环保

温控剂具有出色的分散稳定性，与其他材料兼容性优异

ZCR温控剂有效含量高，同类产品中添加量低，综合成本更低

三、主要技术指标

检测项目	技术指标值	检测结果	判定结果
外观	白色微小颗粒	白色微小颗粒	合格
有效物含量	99%	99.9%	
挥发物	0.1%	0.06%	
灰分	1%	0.04%	
目数	80-150目	120目	
酸值	7.0KOH-mg/g	6.3	
水溶性	无水解未乳化	无水解未乳化	
沥青溶解性	完全溶解	完全溶解	
闪点	270 °	323 °	

四、使用说明

用于非固化橡胶沥青防水涂料中添加量为1-1.5%,添加温度在165-175度,添加时间在粉体之前或者之后均可,加完搅拌一个小时即可,有效提高高温性能20-30度,降低产品粘度30%以上。用于防水卷材中添加量为0.5-1%,添加温度180度,添加时间在粉体加入之前,有效提高高温性能10-20度。

五、包装、贮存及使用注意事项

本产品性质稳定,无毒无刺激性气味,不属于危化品

贮存应放在通风阴凉处,避免日晒雨淋。

保质期为2年