

水性铁锈转化防锈底漆使用方法

产品名称	水性铁锈转化防锈底漆使用方法
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	300.00/件
规格参数	外观:非透明 总酸度:45 ± 5 粘度:25 ± 5
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

水性铁锈转化防锈漆适用于已产生锈蚀的钢铁件的防腐处理。广泛用于钢结构、隧道、桥梁、城建设施、高速公路设施、铁路设施、船舶、码头港机设施、石油设施、冶金及化工等设备的制造和维修，可用于涂装前的去锈防锈底漆处理；也可单独作为去锈防锈漆使用。

一、产品介绍：

水性带锈转化防锈漆外观非透明，色泽呈白色~淡黄色状态乳状液体

二、水性铁锈转化防锈漆特点：

- 1、本品是一种弱酸性高分子复合物，能使钢铁的氧化物（铁锈）转化为黑色的有机铁化合物，从而在钢铁表面生成一层由化学键和物理粘结的复合物膜，因此膜层牢固致密、附着力极强，使钢铁基体与介质分隔不再受到侵蚀。
- 2、本品是一种独特的酸基配方，可迅速而充分地渗透到锈蚀的地方。
- 3、本品为水性不含苯类、甲醛等对人体有害物质，无挥发性气体产生，有利于环境保护。
- 4、使用本品工艺比常规工艺省力、省时、工效高、综合成本低。

三、技术指标：

外观总酸度密度粘度处理面积非透明乳状液体

四、水性铁锈转化防锈底漆使用方法：

- 1、使用前请先将本品摇匀；
- 2、用毛刷、滚刷、喷枪等工具，将本品涂覆在带锈蚀的钢铁工件表面，1分钟左右就会生成黑色的化合物，15~20分钟就会表干形成保护膜，3~5小时后即可进行后续涂装工序；
- 3、对于要求较高，并作为*终防腐涂层的，可在涂完一遍的基础上，间隔30-60分钟再涂1遍，使膜层均匀、致密、光亮，防腐性能更强；
- 4、对于锈蚀严重并产生浮锈的工件表面，必须先将浮锈清除，再进行涂装；

五、注意事项：

- 1、本品为弱酸性，使用时应注意劳动保护。
- 2、本品接触皮肤应立即用清水和肥皂清洗；接触眼睛立即用清水冲洗，并马上就医。
- 1、本品接触皮肤、衣物、木材、水泥等会留下色斑；
- 2、家庭使用时应放在小孩拿不到的地方，防止误食，万一误食，立刻催吐并马上送医院治疗。
- 3、冬季使用时，因室外温度低，本品会粘稠，可将本品加热至室温再使用，不影响该品的品质。

六、包装、储存

20kg/桶包装。本品应避光保存，防止高温、日晒，保质期12个月，有效期12个月。