

挤出级路博润 TPU 美国Lubrizol 58237 半透明 RoHS 合规 吹塑薄膜用

产品名称	挤出级路博润 TPU 美国Lubrizol 58237 半透明 RoHS 合规 吹塑薄膜用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU 型号:58237 包装:原产原包
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

挤出级路博润 TPU 美国Lubrizol 58237 半透明 RoHS 合规 吹塑薄膜用

TPU 美国Lubrizol 58237物性信息：

基本信息

Blown Film

流延薄膜

RoHS 合规

半透明

粒子

吹塑薄膜

挤出

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.22

硬度额定值单位制测试方法

90

模量额定值单位制测试方法(H-18 转轮)

40.0

薄膜透气值单位制测试方法	740
Water Vapor Transmission - Mocon 1(38 ° C)	3000
热性能额定值单位制测试方法	135
弹性变形额定值单位制测试方法	18
拉伸应力	
应变, 0.762 mm	6.20
300%应变, 0.762 mm	13.8
抗张强度 (断裂, 0.762 mm)	34.5
伸长率 (断裂, 0.762 mm)	550
撕裂强度 0.762 mm ²	79.4
开裂	21
热性能额定值单位制测试方法	-24.0

熔融温度	144
挤出速度值单位制	82.0
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.020
料筒1区温度	177
料筒2区温度	182
料筒3区温度	188
料筒4区温度	193
接头温度	199
熔体温度	196
口模温度	199