

贵阳厂供百强牌 ” WST-2012型预应力混凝土管道灌浆剂

产品名称	贵阳厂供百强牌 ” WST-2012型预应力混凝土管道灌浆剂
公司名称	王东亮
价格	2400.00/吨
规格参数	型号:WST-2012型 品牌:百强牌 ” :百强牌 ”
公司地址	中国 贵州 贵阳市白云区 白云区六大队生活区
联系电话	86 0851 5902868

产品详情

型号：WST-2012型

品牌：百强牌 ”

管道灌浆剂

“ 百强牌 ” wst-2012型预应力混凝土管道灌浆剂(a型;b型)。

本品由高标号水泥，分散介质、膨胀剂、塑化剂等材料组成。特点是强度发展快、流动度大、不收缩、粘结力强。专用于预应力孔道灌浆工程，产品分为二个型号，a型直接加水搅拌即可，b型需在施工现场与水泥按比例混合后加水搅拌。

2.1主要技术参数：

- 凝结时间：初凝 2h；终凝 15h；
- 水料比：0.32 ~ 0.33；
- 流动度（s）：18 ± 3（初始）， 20（30min）；
- 自由膨胀率：0 ~ 0.3%（48h）；
- 泌水率：24h自由泌水率：0%，
- 压力泌水率： 3.5%（0.22 ~ 0.36mpa）；
- 抗压强度：7d 35mpa, 28d 50mpa；

- 抗折强度：7d 6.5mpa, 28d 10mpa；
- 含气量：1~3%；
- 氯离子含量：0.06%；
- 充盈度：合格；
- 钢筋粘结强度：4mpa；
- 掺量：10%-12%（b型选用p.o#42.5等级水泥）。

2.2使用方法及注意事项：

- 本产品a型直接加水搅拌即可，宜采用机械搅拌，搅拌时间120~150s，b型需与水泥按比例混合后加水搅拌；
- 压浆前，孔道内清理干净，并预湿12h；
- 压浆压力小于0.6mpa,稳压期不少于3分钟；
- 搅拌好的料浆应在半小时内用完；
- 压浆完毕后，3天内环境温度不低于5℃；
- 终张拉完毕，应在48小时内进行管道压浆。

2.3包装与贮存：

- 复合包装袋包装，25-50公斤/袋；
- 防潮保存，保质期3个月。