

邯郸建筑工程外墙涂装（质感）施工方案

产品名称	邯郸建筑工程外墙涂装（质感）施工方案
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

一、涂料施工作业条件

1.1 涂装前对底材的要求

1.1.1 基层质量应符合下列要求

涂装前，基层应牢固、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着不良的旧涂层等，清洁和无浮灰，并对墙面的平整度进行验收。

1.1.2 基本要求和验收方法：

表面应洁净、接茬平顺、线角顺直、粘接牢固、无脱层、无爆灰和裂缝等缺陷。

检测方法：观察、手模检查。

用小锤轻轻敲击检查有无空鼓声，空鼓而不裂的面积应不大于200cm²为合格，全数检查。

水泥砂浆抹灰墙面PH值小于10；湿度小于10%。

护用、孔洞、槽、盒周围的处理表面整齐、光滑，管道后面的抹灰应平整。

基层抹灰允许尺寸偏差及验收方法应符合下表的要求：

1.2 施工环境应符合下列要求：

1.2.1 环境温度5～35℃，空气相对湿度≤85%。

1.2.2大风及雨、雪、雾天气不得施工。雨后24小时内不得施工。待基底含水率 10%时，方可施工。

1.2.3保持环境洁净，无尘土飞扬。

一、涂装体系推荐：

注：以上各数值是标准值。耗漆量会因施工方法、施工工具、基层表面粗糙度、施工环境变化而有所差异。

质感涂料的耗量会根据表面质感效果不同而差异。

涂装间隔时间是在气温25℃（湿度50%）下的值。气温低的地方或湿度高的地方涂装间隔时间要稍延长。

体系特点：逼真的仿石材效果，**的抗裂性和耐水性，厚涂型漆膜具有优异的耐久性，抗撞击，增强对墙体的保护性，耐沾污。

三、涂装工艺流程

3.1涂装工艺流程

3.1.1基层处理 批刮粗找平腻子2遍 打磨及养护 涂装抗碱底漆1遍 局部修补 补涂抗碱底漆 弹线描缝 喷涂质感涂料 涂装自洁防尘面漆

3.2基层验收及处理

3.2.1墙面平整度要求达到外墙相关验收标准；

3.2.2基底应有承载能力，表面抗拉强度大于0.3N/mm²；

3.2.3新的水泥砂浆、混合砂浆抹灰基底、需经过至少2-3周的干燥保养期，使基层在涂刷前含水率小于10%；

3.2.4节点处理：

墙面上的各种构件、穿墙件、预埋件和各种预留孔等应事先做好必须的防水防锈处理。对于墙体的预留孔及其它外露墙面的固定件应做好防水处理。