

河源欧标H型钢350*350*12*19可配送到厂

产品名称	河源欧标H型钢350*350*12*19可配送到厂
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	用途:钢结构/机械通用 品牌:马钢/山钢 执行标准:国家标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

河源欧标H型钢350*350*12*19可配送到厂

河源欧标H型钢：

低磷钢生产技术钢中磷过高，在凝固时会产生严重的偏析而导致产品脆裂。对于**管线钢则需要将磷降至100ppm以下，而对于在极寒冷地区使用的管线钢，为防止冷脆，甚至需要将钢中的磷含量控制在50ppm以下。宝钢相继开展了如下的工艺试验：铁水三脱+转炉小渣量（渣量指数为0.3）冶炼工艺（方式A）铁水脱硫+转炉大渣量（渣量指数为1.0）冶炼工艺（方式B）铁水三脱+转炉大渣量（渣量指数为1.0）冶炼工艺（方式C）转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量（渣量指数为0.6）冶炼工艺（方式D）上述4种不同脱磷工艺效果如下：采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm；采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为100ppm；采用三脱铁水大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为66ppm；而采用转炉脱磷预处理铁水+脱碳炉中渣量工艺转炉终点平均磷含量达到58ppm，由此可见，方式方式D均为生产超低磷钢的有效工艺。

河源H型钢型号规格表：

H型钢	100*100*6*8	A36/SS400/S235JR
H型钢	125*125*6.5*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	148*100*6*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	150*75*5*7	A36/SS400/S235JR
H型钢	150*150*7*10	A36/SS400/S235JR

H型钢	175*90*5*8	A36/SS400/S235JR
H型钢	175*175*7.5*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	194*150*6*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	198*99*4.5*7	A36/SS400/S235JR
H型钢	200*100*5.5*8	A36/SS400/S235JR
H型钢	200*200*8*12	A36/SS400/S235JR
H型钢	200*204*12*12	A36/SS400/S235JR
H型钢	244*175*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	244*252*11*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	248*124*5*8	A36/SS400/S235JR
H型钢	250*125*6*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	250*250*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	250*255*14*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	294*200*8*12	A36/SS400/S235JR
H型钢	298*149*5.5*8	A36/SS400/S235JR
H型钢	300*150*6.5*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	300*300*10*15	A36/SS400/S235JR
H型钢	300*305*15*15	A36/SS400/S235JR
H型钢	340*250*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	344*348*10*16	A36/SS400/S235JR
H型钢	346*174*6*9	A36/SS400/S235JR
H型钢	350*175*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	350*350*12*19	A36/SS400/S235JR
H型钢	350*357*19*19	A36/SS400/S235JR
H型钢	390*300*10*16	A36/SS400/S235JR

河源欧标H型钢：

SeAHBesteel大方坯铸机SeAHBesteel钢铁公司位于韩国昆三市的钢厂2005年9月5日投产了一台特钢方坯铸机。投产初期就很快达到了两个星期连续连浇的水平。这台半径为16.5m、断面为390mm510mm的铸机从设计上考虑了浇铸弹簧、滚珠、易切削、含硼、高抗拉强度、合金和**碳钢等一系列钢种。这台有史以来使用断面铜管结晶器的铸机可达到0.66m / min的拉速。