

# 吴中区纯棉真蜡防印花布检测

产品名称	吴中区纯棉真蜡防印花布检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广分检测 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

FZ/T 14011—2016

纯棉真蜡防印花布

### 1范围

本标准规定了纯棉真蜡防印花布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用、机织生产的纯棉真蜡防印花布。

### 3术语和定义

GB/T 411中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

纯棉真蜡防印花布wax resist printed cotton fabric

经、纬向均使用纯棉纱线织造,使用“蜡”做防染剂印制的花布。

#### 3.2

印疵printing defects

在印制过程中产生的布面疵点,包括折子印、对花不准、蜡防不准,蜡花模糊不匀,花纹不符、拖浆、搭色、蜡斑、漏印等。

### 3.3

渗透差non-perfect penetration

布面的反面花色比正面色浅或色花。

### 3.4

蜡纹wax crack

染色时,由于机械搅拌力,蜡花开裂,染液顺着裂纹渗透,留下人工难以描绘的自然裂痕。

### 3.5

边疵selvedge defects

在加工过程中产生的布边疵点,包括无边、色边、内白边、荷叶边、花边、边宽窄、边字不清、边脏等。

## 4分类

纯棉真蜡防印花布按品种、规格分类,各类产品的品种和规格根据客户合同或用户需要确定。纯棉真蜡防印花布的加工系数按照附录A执行。

## 5要求

### 5.1项目

纯棉真蜡防印花布的要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括密度偏差率,断裂强力,撕破强力,水洗尺寸变化率、单位面积质量偏差率、色牢度和安全性能七项;外观质量包括局部性疵点和散布性疵点两项。

### 5.2分等规定

5.2.1纯棉真蜡防印花布的品等分为一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

5.2.2纯棉真蜡防印花布的评等,内在质量按批评等,外观质量按匹(段)评等,以内在质量和外观质量中\*低一项品等作为该匹(段)布的品等。

5.2.3纯棉真蜡防印花布的外观质量,应根据对总体效果的影响程度评定。总体效果包括:符合原样精神,主花、主色的对花精度及印刷效果,蜡纹多少、颜色深浅、均匀程度、沾底情况等。