

PBT美国杜邦（PBT系列）

产品名称	PBT美国杜邦（PBT系列）
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

PBT美国杜邦（PBT系列）总代理商

美国杜邦PBT产品

加纤10%) PBT美国杜邦SK601

加纤15%) PBT美国杜邦SK602

加纤30%) PBT美国杜邦SK605

加纤50%) PBT美国杜邦SK609

加纤30%) PBT美国杜邦SK655

加纤15% 阻燃V-0) PBT美国杜邦SK642FR

加纤20% 阻燃V-0) PBT美国杜邦SK643FR

加纤30% 阻燃V-0) PBT美国杜邦SK645FR

PBT注塑工艺：

注射温度、PBT的分解温度为280 ，所以实际生产中一般控制在240-260 之间。

注射压力、注射压力一般为50 ~ 100MPa。

注射速率、PBT冷却速度快，因此要采用较快的注射速率。

螺杆转速和背压、成型PBT的螺杆转速不宜超过80r/min，一般在25 ~ 60r/min之间。背压一般为注射压力

的10% ~ 15%。

模具温度、一般控制在70 ~ 80 ，各部位的温度差不超过10 。

成型周期、一般情况下为15 ~ 60 s