

瑞芙应天沟防水涂料+钢结构屋面防水涂料+防水涂

产品名称	瑞芙应天沟防水涂料+钢结构屋面防水涂料+防水涂
公司名称	上海瑞芙特建材有限公司
价格	43.00/个
规格参数	漆膜颜色:白色 耗漆量:0.52 (m ² /kg) 耐碱性:强 ((96h))
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号碧云国际2818-2819室
联系电话	021-51923958 13611975216

产品详情

漆膜颜色：白色

固体含量：36.2 (%)

品牌：瑞芙特ROOFEXPERT

产地：美国

耗漆量：0.52 (m²/kg)

耐水性：强

液态类型：水乳型

储存期：24个月

耐碱性：强 ((96h))

表干时间：1 (h)

单件净重：25 (kg)

外观：桶

瑞芙特天沟防水系统

产品编号：gutter proof盖特保天沟防水专用涂料

产品简介：

gutter proof盖特保金属屋面天沟防水系统：包括盖特保天沟防水专用涂料，缝织聚酯布；其中盖特保天沟涂料是弹性丙烯酸共聚物水泥基改性防水涂料，是一种针对金属屋面天沟渗漏水而专门设计的防水涂料。该系统的耐水耐候性能极好，涂膜强度高，弹性好，是目前市场上金属天沟防水最佳的选择。

∅ 产品特点

耐水、耐候性能优异；

具有较强的抗裂性；

防霉、抗藻性能优异；

防水整体性强，无接缝；

施工简便，可刷、可滚。

∅ 适用范围

金属屋面天沟防水、防腐专用。

∅ 主要技术指标

表干时间.....1小时,25 ,相对温度40%

实干时间.....3小时,25 ,相对温度40%

施工条件.....+5 ~ +40

拉伸强度.....无处理2.18mpa,加热处理保持率125%

碱处理保持率78%,紫外线处理保持率140%

断裂延伸率.....无处理235%,加热处理280%

碱处理250%,紫外线处理200%

低温柔性(∅ 10mm棒).....25 无裂纹

透水性(0.3mpa/30min).....不透水

潮湿基面粘结强度.....1.2mpa

透水性(astmd1653).....3-5perms

耐酶菌性(astm g21).....抑制细菌生长

抗水藻能力(astm g26).....抑制水藻生长

气候加速实验(astm g26).....符合pa129标准,3000小时

∅ 施工指引

基面处理：

施工前检查天沟底部和侧立面，确保其牢固干净、平静、无锈蚀、无冻物、无潮湿、疏松颗粒、以及凸出物或其它可能妨碍防水系统粘结性的杂物。

对天沟的落水口、连接处等部位，用瑞芙特屋面防水系统进行单独处理（瑞芙特基层防水胶凝涂料+尺寸合适的缝织聚酯布+瑞芙特基层防水胶凝涂料+瑞芙特基层防水胶凝涂料+表层防水胶凝涂料+表层防水胶凝涂料）。瑞芙特基层涂料的单层覆盖率为40m²/20升。

将盖特保天沟涂料和425#白水泥按3：1的比例进行配比搅拌均匀，制成盖特保浆料，等待涂刷施工。浆料制成后应在4小时内施工完成。

∅ 涂覆工序：

在已经处理好的防水区域涂刷一层盖特保涂料，在其湿润时，将缝织聚酯布直接铺在上面，用毛刷刷平，再用盖特保浆料涂刷与其上，充分浸润缝织聚酯布，确保无气泡、无皱纹。

在浆料表干后（8小时左右），再进行盖特保一次涂刷，盖利保浆料的单层涂覆为38平方米/20升。

∅ 其他事项

贮存:存放在+5 ~ +40 、阴凉、清洁、干燥的地方,已开启的涂料盖好密封,杂质能引起涂料的变质,产品若未开启且经妥善贮存,有效期24个月.