

混炼硅橡胶 HS 通用型,耐高低温型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 混炼硅橡胶 HS 通用型,耐高低温型 |
| 公司名称 | 随州市静亿硅材料有限公司 |
| 价格 | 20000.00/吨 |
| 规格参数 | 产商:随州市恒升精细化工有限公司 型号:HS 类型:通用型,耐高低温型 |
| 公司地址 | 随州市曾都区何店镇天星村 |
| 联系电话 | 3319031 13872861389 |

产品详情

产商：随州市恒升精细化工有限公司 型号：HS

类型：通用型,耐高低温型

原产地：湖北省随州市

模压型普通高温混炼硅橡胶

通用型

型号

用于制造各类按键、一般工业和民用硅胶制品、密封件及杂件，

制造各类电子电器按键、部件、机械，汽车配件，工业及民用密封圈、杂件，各类耐热、耐寒制件，透明制件等。

| 性能: | 30度模压胶 | 40度模压胶 | 50度模压胶 | 60度模压胶 | 70度模压胶 | 80度模压胶 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 密度 g/cm ³ | 1.08 ± 0.05 | 1.13 ± 0.05 | 1.15 ± 0.05 | 1.19 ± 0.05 | 1.22 ± 0.05 | 1.25 ± 0.05 |
| 硬度邵氏a | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 |
| 拉伸强度mpa | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 |
| 扯断伸长率% 600 | | 400 | 350 | 300 | 220 | 160 |
| 扯断永久变形6 % | | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |

外观

撕裂强度kn/
m

15

19

22

22

20

18