

# 运城房屋地基沉降注浆加固处理----十余年施工

产品名称	运城房屋地基沉降注浆加固处理----十余年施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

运城市房子混凝土裂缝压密注浆解决----十余年工程施工

运城市技术专业压密注浆

运城市技术专业地基注浆加固

运城市综合基础压密注浆

运城市高压压密注浆

运城市地基注浆加固

运城市基本压密注浆

运城市地面压密注浆

运城市设备基础压密注浆

运城市回填冲孔灌注桩

运城市高速路压密注浆

运城市桥底压密注浆

运城市地面下沉压密注浆

运城市基本下移压密注浆

运城市地面下移压密注浆

运城市路基灌浆加固

运城市基本灌浆加固

运城市地面灌浆加固

运城市混凝土裂缝压密注浆

运城市地基沉降压密注浆

运城市地面地基沉降压密注浆

夯实注浆安全操作规程

## 1、 夯实注浆的描述和结构

1.表明：根据高压向岩土壤层内部结构引入（充压）液态沙浆，使岩土壤层密实度层

2.作用：夯实和提高岩土壤层、防水、预防塌陷等。

## 2、 施工工艺及流程

1.施工工艺：选用压力灌浆机多维分析水泥砂浆或者其混和浆（套筒阀管、锌管）引入地质构造内部结构（间隙、间隙、缝隙或裂缝等）。

## 2、 施工工序

打孔-----下套筒阀管（防水套管原材料、套筒阀管、密封性）-----下锌管（注浆头、管路联接）-----沙浆拌和（混凝土、水、引气剂）-----运行注浆机-----吸脂（拌和关掉）-----管路逐步提高-----完毕清洁

## 3、 注浆基本参数

扩散方式：渗入~瓦解；沙浆蔓延半径：1~1.2m

合理箍筋范畴：1.5m（间距箍筋）；注浆汽压：2~3Mpa

注浆速率：10-20L/min；凝固时间：60~120s

规范沙浆比：

液态A：水/混凝土=0.75~1.5:1减水剂：引气剂/混凝土：2~3%

液态B：硅酸钠：35 ~ 40Be

双液浆为液态A，双液浆、双液浆为A液和B料的混合物质，双液浆的组合之比A液：B液

液态=1:1。

### 3、施工工艺规定

1.打孔：规定确保打孔的垂直角度

2.下套筒阀管：下套筒阀管路包含下套筒规格外壳原材料、下套筒阀和联接件、打孔和封口等

外壳原材料务必按比例分配配置，拆换孔里沙浆之后才能下发套筒阀管；套筒阀管联接

要确保联接品质，联接应密切无断掉；橡胶密封件应依据设计方案提前准备

以确保密封性长短超过1.5m。

3.降下来锌管：先检查注浆头情况，如逆止阀是否牢固；看看是否有

阻塞，保证每一段管路的联接品质；假如套筒阀排水管堵塞，\*先清洗管道，

尝试将锌管降至孔底。

4.沙浆生产制造：根据实际值勤技术工程师给予设计和砂浆配合比，及其沙浆的比例，混和沙浆  
符合规定，按试验仪明确参数值添加减水剂，确保水泥砂浆的配置

品质

5.运行注浆机：各种工作结束后运行注浆机。注浆环节中

能通过听声、看工作压力和看注浆量来判定注浆的实施情况；听声有没有出现异常，

查验工作压力是不是太高，注浆量是否满足设计方案引入量；该全过程完全取决于注浆控制器

除此之外，注浆驾驶人员必须做好注浆纪录，以确保纪录信息真实性。