

柏康通用防水涂料K-11

产品名称	柏康通用防水涂料K-11
公司名称	江门市亚国建筑涂料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区荷塘镇篁湾工业区5街18号
联系电话	86-013827239143 13827239143

产品详情

通用型K11防水浆料

产品概述: K11防水涂料

由优质的水泥石英砂及独特的非常活跃的高分子聚合物组成。与水作用后，涂料中含有的活性化学物质通过载体水向底材内部渗透，并反应生成不溶于水的枝蔓状结晶体，堵塞毛细孔道，可以阻遇从各个方向来的水通过。它与K11添加剂按一定比例混合以后，能极大改善胶浆的粘结、保水性和柔韧性，同时提高了防水层的耐磨性能，干固后不会产生收缩，从而达到优异的防水效果,并且可以抑制霉菌的生长和防水盐份的污染。

产品特点 1、具有一定的柔韧性，能够覆盖细小裂缝以及抵御轻微的震动。 2、能在潮湿的环境下施工。 3、具有较好的抗弯、抗折、耐老化性能。 4、无毒无害，环保产品。

使用范围: 混凝土、预浇体、水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构的厨房、卫生间。楼层墙壁、天花、地板、阳台 食用水池、泳池、花园鱼池、花槽 木地板、墙面木装饰的施工的底层防潮等

基面处理: 1、基层表面应密实、平整、干燥、无裂缝、无油污、灰尘等附着物。
2、小空隙，砂眼须用水泥砂浆抹平，尖锐的边缘应除去。
3、涂抹浆料之前，应充分润湿底材，但不能有积水。

施工工艺： 1.清理基面，并充分湿润。 2.用刷子、刮板将搅拌好的浆料均匀涂刷于处理好的基材上。
3.刷完一层后，待其略干固（刚好不粘手）在刷第二层，待防水层完全干透后可直接粘贴饰面瓷砖。

注意事项: 1、施工中应保证本产品成完全覆盖基面，防水层完全干固后方可做其他作业。
2、浆料涂后24小时之内，需采取保护措施以防止踩踏、雨水、霜冻、烈日暴晒等对涂层造成的 损害。

3、不能在0℃以下施工,不要在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则会影响成膜。

4、切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

参考用量: 涂刷厚度约1mm时,用量为1.5-2.0kg/m² 使用比例:按照合格证上标明使用

包装储存: 置于阴凉干燥处,未开封的产品可贮存12个月。 执行标准: JC/T894-2001