

# 水性环氧富锌底漆 30%40%50%锌含量 厂家定制

产品名称	水性环氧富锌底漆 30%40%50%锌含量 厂家定制
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:27.5kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

水性环氧富锌底漆 30%40%50%锌含量 厂家定制

水性环氧富锌底漆

产品组成：

由水性环氧树脂、超细新生代锌粉、增稠剂、多种助剂和\*\*\*固化剂配制而成的双组份涂料。

设计用途： 钢结构的重防腐涂装体系作长效通用底漆，防锈性能\*\*\*，有阴极保护作用，也可用作镀锌钢结构表面的防锈漆。

主要特性： 漆膜坚硬、\*\*\*、耐油、耐水，具有阴极保护作用，能与大多\*\*\*防锈漆和面漆配套（不可与醇酸树脂系列民用漆配套混用）。

物理参数： 颜色：锌灰色。

密 度： 2.30kg/L（混合后）。

漆膜厚度： 湿膜70um，干膜40um。

理论用量：0.20kg/m<sup>2</sup>(以干膜厚度40um为准，不计损耗)。

闪点：甲组份（基料）25 ，乙组份（固化剂）27 。

干燥时间：（23 ）表干 4h，实干 20h，完全固化7d。

贮存时间：（23 ）一年。

施工参数： 配比：甲组份：乙组份 = 7：1（重量比）。

熟化时间：（23 ）不少于30min。

适用期：（23 ）8h；温度低于5 时,漆料与固化剂停止反应，不能施工。环境温度高于36 ，相对湿度大于85%，基材表面温度低于露点温度3

时应停止施工

施工方法：高压无气喷涂、刷涂、滚涂。