

秦皇岛机织黑炭衬第三方检测机构

产品名称	秦皇岛机织黑炭衬第三方检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广分检测 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

FZ/T 64001—2020

机织黑炭衬

1范围

本标准规定了机织黑炭衬的术语和定义,产品分类,技术要求、 试验和检验方法,检验规则,包装和标志。

本标准适用于机织生产的黑炭衬。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机织黑炭衬woven interlinings containing hair fiber

棉、化纤、毛发纤维纯纺或棉与化纤混纺,化纤与毛发纤维混纺纱线作经纱,化纤纯纺或化纤与毛发纤维混纺作纬纱,机织成基布,经整理制成的衬布。

3.2

全毛型机织黑炭衬woven interlinings containing hair fiber of wool type

A经纱为羊毛纯纺、羊毛与化纤混纺,纬纱为两种或多种毛发纤维混纺,或毛发纤维与化纤混纺的机织黑炭衬。

B经纬纱均为两种或多种毛发纤维混纺,或毛发纤维与化纤混纺的机织黑炭衬。

3.3

半毛型机织黑炭衬woven interlinings containing hair fiber of ordinary type

经纱为棉纯纺,棉与化纤混纺或化纤长丝,纬纱为化纤纯纺,混纺,或化纤与毛发纤维混纺的机织黑炭衬。

3.4

化纤型机织黑炭衬woven interlinings containing hair fiber of washable type经纱为化纤长丝、化纤纯纺.混纺,纬纱为化纤纯纺的机织黑炭衬。

注:黑炭衬常用的毛发纤维为绵羊毛、山羊毛,骆驼毛,牦牛毛。

3.5

前身衬front interlining衣服前身用的衬。

3.6

胸衬chest interlining衣服胸部用的衬。

3.7

肩头衬domette肩头上加放的衬。

3.8

袖窿衬armhole interlining上衣大身装袖部位加放的衬。