

## 玻璃钢用不饱和聚酯树脂

产品名称	玻璃钢用不饱和聚酯树脂
公司名称	河南省新郑市树脂厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市辛店工业区
联系电话	15238065106

## 产品详情

鑫正牌XZ-P191树脂为透明粘稠液体，该树脂反应活性中等，粘度适中，与玻纤浸润性好，用其制作的玻璃钢制品机械强度高。广泛应用于制作汽车内饰件。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		无色透明粘稠液体	目视
色度(Pt-Co)		25-35	GB7193.7-1992
酸值	mgKOH/g	15-22	GB2895-1982
粘度(25 ° C)	mPa.S	280-520	GB7193.1-1987
凝胶时间	min	6-20	GB7193.6-1987
固体含量	%	59-69	GB7193.3-1987

注：凝胶时间为25 ° C空气浴100g树脂中加入0.5ml异辛酸钴溶液和0.5mlMEKP溶液

### 树脂浇铸体性能指标

项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB3854-1983
拉伸强度	MPa	60	GB2568-1995
拉伸弹性模量	MPa	3000	GB2568-1995
拉伸弹性模量	%	3.0	GB2568-1995
弯曲强度	MPa	100	GB2570-1995
弯曲弹性模量	MPa	3000	GB2570-1995
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	4.0	GB2571-1995
热变形温度	° C	70	GB1634-1989

注：实验环境温度23 ± 2 ° C 相对湿度50 ± 5%

## 包装与贮存

鑫正牌XZ-P191的包装为净重220KG金属桶，在20 ° C下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，本品为易燃品，应避免阳光直射并远离热源和明火。

此数据是按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留资料修改权力。