

苏州针织泳装面料检测GB/T 22852-2009

产品名称	苏州针织泳装面料检测GB/T 22852-2009
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

GB/T 22852—2009

针织泳装面料

1范围

本标准规定了针织泳装面料的分类、要求、试验方法、检验规则及产品使用说明等内容。本标准适用于针织泳装面料。

3产品分类

针织泳装面料分为经编、纬编两大类。

4要求

4.1要求内容
要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括pH值、甲醛含量、异味、可分解芳香胺染料、纤维含量、平方米干燥重量偏差、定力伸长率、耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率、水洗尺寸变化率、染色牢度等十项指标;外观质量考核每匹布每100 m²计分。

4.2评定规定

针织泳装面料以匹为单位,质量等级分为优等品、一等品、合格品,按内在质量和外观质量*低等级评等。

5试验方法5.1内在质量5.1.1pH值试验

按GB 18401规定方法执行。

5.1.2 甲醛含量试验

5.1.3 异味试验

5.1.4 可分解芳香胺染料试验

5.1.5 纤维含量试验

按FZ/T 01057(所有部分),FZ/T 01095,GB/T 2910,GB/T 2911等规定执行。

5.1.6 平方米干燥重量试验

按FZ/T 70010规定执行。

5.1.7 定力伸长率试验

按FZ/T 70006规定执行,其中预加张力10 cN,定力15 N。

5.1.8 耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率试验

5.1.8.1 试样的准备:随机取样数量为直.横向各三块,试样的有效尺寸为100 mm × 50 mm。试样的处理按GB/T 8433执行,其中有效氯浓度为50 mg/L,在容器中搅拌4 h。

5.1.8.2 操作:按FZ/T70006规定执行,其中预加张力10 cN,定力15 N,反复拉伸次数5次。

5.1.9 水洗尺寸变化率试验

5.1.9.1 试样的准备:按GB/T 8628规定执行。

5.1.9.2 操作:按GB/T 8629中5A程序规定执行,其中干燥方法用A悬挂晾干。

5.1.9.3 测量:按GB/T 8630规定执行。