

注塑 PC 烟台万华 1107 易脱模 抗紫外线

产品名称	注塑 PC 烟台万华 1107 易脱模 抗紫外线
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PC 型号:1107 产地:万华化学
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

万华化学

产地

山东烟台

品名

PC

是否进口

否

厂家(产地)

烟台万华

牌号

1107

加工级别

脱模级,注塑级

特性级别

阻燃级,抗紫外线

用途级别

照明灯具,汽车部件,电子电器部件

销售方式

自产自销

可售卖地

全国

货号

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1107/万华化学

用途：其它

特性备注：易脱模，抗紫外

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:79 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:98 MPa 弯曲模量:2300 MPa 维卡软化点:144 热变形温度:125 透光率:89 %

生产厂商：万华化学集团股份有限公司

PC/1107/烟台万华

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

抗紫外线 其它 注塑

易脱模，抗紫外
加工条件

加工条件

注塑成型

原料技术数据性能项目

试验条件[状态测试方法
]

测试数据

数据单位

物理性能

密度

ASTM D792

1.2

g/cm3

吸水率

23

ASTM D570

0.2

%

成型收缩率

ASTM D955

0.5-0.7

%

熔融指数

300 , 1.2kg

ASTM D1238

10

g/10min

机械性能	拉伸强度	50mm/min	ASTM D638	70	MPa
	拉伸模量	1mm/min	ASTM D638	2300	MPa
	断裂伸长率	50mm/min	ASTM D638	120	%
	弯曲强度	2mm/min	ASTM D790	98	MPa
	弯曲模量	2mm/min	ASTM D790	2300	MPa
	悬臂梁缺口冲击强度	23	ASTM D256	79	KJ/m ²
	热性能	热变形温度	1.82MPa	ASTM D648	125
维卡软化点		120 /h ; 50N	ASTM D1525	144	
其他性能	雾度	3mm	ASTM D1003	< 0.5	%
	透光率	3mm	ASTM D1003	89	%
	阻燃性能	3mm	UL 94	HB	Class