供应2Cr13圆钢

产品名称	供应2Cr13圆钢
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:2Cr13 配送服务:可配送 加工服务:剥皮 冷拉 切割 可定制
公司地址	无锡市新吴区城南路32号C412室(注册地址)
联系电话	13382217985 13382217985

产品详情

公司常年供应2Cr13圆钢,提供2Cr13六角棒,2Cr13光圆价格查询、批发零售等注务;注意:近期调价频繁,以询价为准!

公司本着信誉,薄利多销的经营模式开拓市场。可靠的信誉,双赢的理念于广大客户保持良好的合作关系。欢迎新老客户来电咨询!另可为用户加工生产各种型号的2Cr13热轧圆钢、2Cr13锻造圆钢及2Cr13冷拉圆钢。同时根据客户需求切割,下料,规格 20-280mm。采购2Cr13圆钢提供一站式服务,替客户安排运输,货发全国,客户也可提出自己的技术要求,我们将尽*大努力满裕您,东复泰欢迎您!

无锡东复泰主营碳素钢,合结钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、高速钢、碳结钢、碳工钢、合工钢、碳素钢、易削切钢、合金钢的圆钢、方钢、方坯、钢锭、锻件等。 我公司生产的产品主要用于标准件生产、汽车制造、重型机械配件、工程建筑、造船行注、纺织机械、五金矿山机械、标准件、仪表电器等行注,受到广大客户的青睐和称赞,并且得到广泛好评。可为用户加工生产材质型号2Cr13热轧圆钢及2Cr13拉圆钢。可根据客户需要的材质、规格加工成不同的尺寸!并可定做各种材质各种规格的非标2cR13圆钢!

公司面对大型用户,以钢厂方坯为主要原料,生产各种定尺型材。众多产品中,圆钢,钢板是我公司

的特色产品。圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示,如"50"即表示直径为50毫米的圆钢。圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆供应,常用作钢筋、螺栓及各种机械零件;大于25毫米的圆钢,主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯圆钢与其它钢筋的区别:1 外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面外型有刻纹或有肋,这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小,而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2 成份不一样,圆钢(一级钢)属于普通低碳钢,其它钢筋多为合金钢。3 强度不一样,圆钢强度低,其它钢强度高,即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比,圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小,但圆钢的塑性比其它钢筋强,即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。圆钢的标准标准:(GB699-1988、GB700-1988、GB707-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991)。

我公司主营:20#圆钢/35#圆钢/45#圆钢16-500mm 新兴/淮钢/南钢/莱钢/西王/杭钢/荣程 40Cr圆钢16-500mm新兴铸管/南钢淮钢/南钢/莱钢/西王/杭钢/荣程20CrMo圆钢/30CrMo圆钢/35CrMo圆钢/42CrMo圆钢/42CrMoB7圆钢20-250mm 湘钢/淮钢/大冶/西宁特钢/莱钢

Q345B/C/D/E圆钢16-300mm淮钢/新兴/莱钢/湘钢 A105圆钢26-300mm永钢/长强/莱钢/淮钢/中天模具钢 Cr12圆钢, H13圆钢,Cr12Mo圆钢,3Cr3W8V圆钢 5CrNiMo圆钢,5CrMnMo圆钢湖北大冶/天工/河冶/ 不锈钢316圆钢,316L圆钢,304圆钢,304L圆钢 1Cr13-4Cr13圆钢 16-300mm东特/长城/太钢/苏北/青山/20CrNiMo圆钢/40CrNiMo圆钢16-280 重特/宝钢/淮钢/湘钢25Cr2MoVA圆钢/25Cr2Mo1VA圆钢 16-180 大冶/宝钢 38CrMoAl圆钢16-300mm中天/东特/湘钢/2Cr1MoV圆钢/15CrMo圆钢 8-300mm 大冶/韶钢/首钢/兴澄 20CrMnTi圆钢14-300杭钢/淮钢/湘钢GCR15轴承圆钢/GCR15SiMn轴承钢 16-300mm 南钢/本钢/大冶/兴澄

W18Cr4V圆钢/W18圆钢/W6Mo5Cr4V2圆钢/M2圆钢 8-200mm 天工/河冶/东特 65Mn圆钢/60Si2Mn圆钢/60Si2Cr圆钢/60Si2CrV圆钢/50CrVA圆钢 16-280mm 淮钢/莱钢/中天/济钢

我公司承若:以上产品保证材质质量,支持到专注机构化验!/买圆钢、圆钢切割零售加工就选东复泰特钢、您**的选择!

2Cr13圆钢属马氏体不锈钢有磁性,硬度好,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,焊接,采用较小的电流。2Cr13焊接焊材可以选用:

抗大气腐蚀选G202,G207,需预热150-300度,焊后回火700-730度;2Cr13圆钢耐有机酸并耐热选:G211,需预热150-300度;2Cr13圆钢良好塑性:A102,A107,A202,A207,A302,A307,补焊预热,厚大件预热。2Cr13圆钢适用范围2Cr13圆钢淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。很多用于做刀具,是"刃具级"马氏体钢,也用于外科手术刀具,类似布氏高铬钢这种*早的不锈钢,另外也有用作汽轮机叶片等,适用范围很广。2Cr13密度为7.75g/cm32Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050 ,取980 加热油淬时硬度要明显1050 加热油淬,980 油淬后硬度为45~50HRC,1050 油淬后硬度要高2HRC。但1050 淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000 加热淬火可以得到较好的组织和硬度。2Cr13圆钢力学性能抗拉强度 b(MPa):淬火回火,635条件屈服强度 0.2(MPa):淬火回火,440伸长率 5 (%):淬火回火,20断面收缩率 (%):淬火回火,50冲击功 Aku2(J):淬火回火,63硬度:退火、223HB:淬火回火、>192HB2Cr13圆钢热处理规范及金相组织:

我们的宗旨:固守正义、诚信经营、以德立身,明礼诚信!

诚信如一把钥匙,打开你我心中那扇门上的锁,让我们敞开心扉,沐浴那友谊的阳光。

服务理念,一切为了客户,为了客户一切,为了一切客户。

办实事、求实效,创诚信服务品牌,树完美企注形象。

友情提示:以服务为基础,以质量为生存,以诚信求发展。

我公司所有产品销往全国各地使用单位及经销商。