

# ABS奇美塑料 PA-764 耐候性好

产品名称	ABS奇美塑料 PA-764 耐候性好
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	奇美:ABS奇美塑料 PA-764:阻燃级 抗UV 电动工具应用 台湾:耐高温 耐候性好
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

POLYLAC PA-764

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-764是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本信息黄卡编号

E56070-565072

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

## 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.19g/cm<sup>3</sup>ASTM D792, ISO 1183熔流率(熔体流动速率)ASTM D1238 200 °C/5.0 kg3.2g/10 minASTM D1238 220 °C/10.0 kg32g/10 minASTM D1238溶化体积流率(MVR)(220 °C/10.0 kg)30.0cm<sup>3</sup>/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度(R级)98ASTM D785球压硬度(H 358/30)75.0MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服39.0MPaISO 527-2/50 断裂29.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 136.3MPaASTM D638伸长率 断裂, 3.00 mm 215%ASTM D638 断裂10%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 31960MPaASTM D790 -- 41700MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 557.9MPaASTM D790 -- 655.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度14kJ/mISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 °C, 3.00 mm140J/mASTM D256 23 °C, 6.00 mm120J/mASTM D256 --13kJ/mISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火78.0 °C ASTM D648 1.8 MPa, 未退火74.0 °C ISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火92.0 °C ASTM D648 1.8 MPa, 退火96.0 °C ISO 75-2/A维卡软化温度 --97.0 °C ASTM D1525 7 --99.0 °C ISO 306/A50 --84.0 °C ISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级UL 94 1.50 mmV-0UL 94 1.60 mmV-0UL 94 2.50 mm5VAUL 94注射额定值单位制干燥温度80.0到85.0 °C干燥时间2.0到4.0hr料筒后部温度180到210 °C料筒中部温度190到220 °C料筒前部温度190到220 °C模具温度40.0到70.0 °C注塑压力4.90到7.85MPa注射速度慢到中等保压1.96到4.90MPa背压0.490到0.981MPa垫层3.18mm备注1 .6.0 mm/min2 .6.0 mm/min3 .2.8 mm/min4 .2.0 mm/min5 .2.8 mm/min6 .2.0 mm/min7 .速率 A (50 °C/h)

ABS奇美塑料 PA-764 耐候性好

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-764 高冲/防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-764B PA-765B高冲/防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-766A 高冲/防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-766B 766高冲/防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-777B耐热级 超耐热防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-777E耐热级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-777D超耐热防火阻燃级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-768 PA-768R 透明级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-767K PA-707K 高钢性级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-767 通用级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-747高抗冲级(安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等)

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-747S一般级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-747 高抗冲

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-765 PA-765A 防火（高流动）

ABS奇美塑料 PA-764 耐候性好

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-764 PA-764B 防火耐候级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-758.758R.透明级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-727.电镀级19.文腾塑胶ABS台湾奇美PA-737.食品级

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-757 高刚性

文腾塑胶ABS台湾奇美PA

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-717C高冲击强度

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-709 超高冲击强度

文腾塑胶ABS台湾奇美PA-746 高抗冲级

文腾塑胶ABS镇江奇美PA-757K.PA-707K 高刚性级

2021年7月，我在微信上和一个从未见过面的、北京四联广州分公司的朋友聊天，他无意中提到东莞塑胶原料市场已经成为了全国的风向标，这句话对我触动很大，我也因此花了半年时间作了市场调研和相关资料的整理，并汇编成《东莞塑胶原料市场何以成为全国风向标?》一书，以便有兴趣者能全面地了解东莞塑料原料市场的形成和发展历程。