窑墙缝隙填塞毯陶瓷纤维毯

产品名称	窑墙缝隙填塞毯陶瓷纤维毯
公司名称	山东济南金石高温材料有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市杏园东路62号
联系电话	86-05332266386 13953394538

产品详情

陶瓷纤维毯、硅酸铝保温毯、炉衬平铺毯、陶瓷纤维耐火毯、硅酸铝甩丝毯、陶瓷纤维甩丝毯、耐火纤维毯、陶瓷纤维毯、陶瓷纤维保温毯、硅酸铝纤维毯

产品说明：

各种陶瓷纤维甩丝毯，由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。

甩丝纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度，抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料损耗。

甩丝纤维毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好可行性与稳定性。

分类温度：

普通型硅酸铝甩丝纤维毯1050°C

标准型硅酸铝甩丝纤维毯1260°C

高纯型硅酸铝甩丝纤维毯1260°C

高铝型硅酸铝喷吹纤维毯1400°C（备注高铝型纤维没有甩丝型）

锆铝型硅酸铝甩丝纤维毯1400°C

含锆型硅酸铝甩丝纤维毯1430°C

产品特点：

低导热率、低热容量、优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗拉强度、优良的隔热、防火、吸音性

典型应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热、高温过滤材质

产品技术性能指标：

产品型号	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含
分类温度（°C）	1050	1260	1260	1400	1400	1
工作温度（°C）	950	1050	1100	1200	1200	1
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白	洁
体积密度（kg/m3）	96/128	96/128	96/128	96/128	96/128	96
加热永久线变化（%）	950°C×24h≤-3	1000°C×24h≤-3	1100°C×24h≤-3	1200°C×24h≤-3	1200°C×24h≤-3	1350° ≤
理论导热系数（w/m.k）（128kg/m³）	0.09(400°C)0.176(800°C)	0.09(400°C)0.176(800°C)	0.09(400°C)0.176(800°C)0.22(1000°C)	0.132(600°C)0.22(1000°C)	0.132(600°C)0.22(1000°C)	0.76(22(1
AL2O3(%)	≥44	≥46	47～49	52～55	45～46	39
AL2O3+ SiO2(%)	≥96	≥97	≥99	≥99	≥99	≥

Zr2(%)					5-7	1
Fe2O3(%)	≤1.2	≤1.0	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤
K2O +Na2O (%)	≤0.5	≤0.5	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤
产品尺寸（mm）	常用规格7200*610*10-50；其它规格根据用户要求制作					

其它产品：陶瓷纤维毯,硅酸铝纤维模块,硅酸铝纤维纸,耐火保温材料,陶瓷纤维板,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维喷涂料,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维绳,陶瓷纤维布,陶瓷纤维带,高温粘结剂,高温远红外辐射涂料,陶瓷纤维锚固件,陶瓷纤维浇注料,莫来石砖,一级高铝砖